



Saint-Gobain Ehitustooted AS

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

Saint-Gobain Weber Oy Ab valmistab Ojakkala tehases (Soome) toodet

### Weber.vetonit JB 1000/3

Vetonit valubetoon on hea viskoossusega, enne tardumist veidi paisuv betoon.

- Tugevusklass K-70 ( EVS EN 206-1:2002)
- Kiirelt kivinev
- Valatava kohta hästi täitev, plastiline segu
- Vastupidav soola ja külma möjutustele

### KASUTUSALAD

- Eriti täpne valu, näiteks masinate paigaldamine ja montaaž
- Sillalaagrite montereerimine ja betoneerimine kitsastes ja probleemsetes kohtades

### TEHNILISED ANDMED

#### Koostis:

Sideaine:	kiirelt kivinev portlandsement
Täiteaine:	looduslik liiv 0-3 mm
Lissained:	töötamist hõlbustavad ja ilmastikukindlust tõstvad lisandid
Segu omadused:	õhusisaldus 2-4%

### KIVINUNUD BETOONI OMADUSED

Tugevusklass:	K -70 ( EVS EN 206-1:2002)
Elastsuskoefitsient:	27500 MN/m <sup>2</sup>
Mahumuutus peale kivistumist:	+1-2%
Vastupidav külmale:	Teostati 100 tsüklit: jäätumine - sulamine, samuti 50 tsüklit soolaga külmutamist

### SEGAMINE

1 kotitäis (25 kg) kuivsegu segatakse 3,0-3,4 liitri veega, plastilisuse saavutamiseks. Vett ei tohi üle doseerida, sest see rikub betooni paisumist ja vähendab tugevust. Kasutatava vee temperatuur peaks olema soovitavalalt +10°...+30°C, et segatud betoonimassi temperatuur tuleks vahemikus +10°...+25°C .

Segamist on kõige parem teostada betoonisegistis või drelli külge kinnitatud vispliga nii: segistisse valatakse 2/3 vajaminevast veest, siis kuivaine ja lühikesse segamise järel ülejäändud vesi. Segatakse veel 2-3 minutit.

Vett ei tohi üle doseerida, sest see vähendab tugevust ja suurendab prague tekkimist.

---

Ivar Veerus,  
Turundusdirektor



Saint-Gobain Ehitustooted AS

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Saint-Gobain Weber Oy Ab Somijā, Ojakkala rūpnīcā izgatavo produktu

### Weber. vetonit JB 1000/3

Vetonit bezrukuma javai ir laba viskozitāte, pirms sacietēšanas nedaudz izplešas.

- Spiedes stiprības klase K-70 (LVS EN 206-1)
- Ātri cietējošs
- Plastisks maisījums lējumiem, īpaši precīziem darbiem
- Izturība pret sāli, siltumu

### Pielietojums

- Lējumi sevišķi precīziem darbiem, piemēram, tehnikas uzstādīšanai
- Savienojuma spraugu aizpildīšanai starp rūpnieciski ražotiem elementiem, remontos, šaurās un problemātiskās vietās

### Tehniskais apraksts

#### Sastāvs:

Saķeres līdzeklis: ātri cietējošs Portlandcements

Pildviela: dabiskā smilts 0-3 mm

Piedevas: piedevas, kas sekmē īpašības.

### Sacietējoša betona īpašības

- Stiprības klase: K-70 (LVS EN 206-1)
- Elastības koeficients: 27,500 MN/m<sup>2</sup>
- Apjoma izmaiņas pēc sacietēšanas: +1-2%
- Izturība pret aukstumu: 100 ciklos sacietēšana- karsēšana, t.sk. 50 cikli saldēšana ar sāli

#### Maisījums:

1 maisu (25 kg) sausā maisījuma samaisa ar 3,0-3,4 l ūdens, līdz iegūst plastisku masu. Pārdozējot ūdeni, java zaudēs stiprību. Ūdens temperatūrai jābūt +10°-30°C, lai masas temperatūra būtu +10°-25°C. Vislabāk maisīt ar mikseri vai maisītāju – 2/3 ūdeni ieļej maisītājā, tad pievieno sauso pulveri, tad, pēc īsas maisīšanas, atlikušo ūdeni, turpinot maisīšanu vēl 2-3 min.

---

Ivar Veerus, Tirdzniecības direktors