




Universāls grīdas līdzinātājs

Weber.floor 5500

(ex Vetonit 5500)

Grīdu izlīdzināšanai un slīpuma veidošanai. Der apsildāmām virsmām. Mitrumizturīgs. Iestrādājams ar rokām. Spiedes izturība: 20 Mpa.

Piemērots betona pamatnēm.



Betona grīdas izlīdzināšana biežā kārtā

- 1 Grunts **Weber.floor 4716** (ex MD 16)
- 2 Universālais grīdas līdzinātājs **Weber.floor 5500** vai saussais betons grīdām **Weber.floor BASE 10**
- 3 Grunts **Weber.floor 4716** (ex MD 16)
- 4 Pašizlīdzinošais plānas kārtas grīdas līdzinātājs **Weber 4150** (ex maxit Floor 4150) vai pašizlīdzinošā nobeiguma špaktele **Weber.vetonit 3000** (ex Vetonit 3000)
- 5 Grīdas nobeiguma klājums - linolejs, paklājs, korpis u.tml.

Pozitīvās īpašības

- Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
- Mitruma izturīgs, ar zemu sārmainību, bez kazeīna
- Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pamatnes ir jāgruntē ar Weber.floor 4716 (ex MD 16).
- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 3-5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Weber.vetonit 5500 klāj 3-20 mm biežā kārtā. Plaisu un padziļinājumu aizpildes vietās kārtā var būt līdz 30 mm.
- Klājot vairākas kārtas, ievērojiet, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Ideāli līdzenas virsmas iegūšanai virsma papildus jāizlīdzina ar Weber 4150 (ex maxit Floor 4150) vai jāšpaktelē ar Weber.vetonit 3000 (ex Vetonit 3000). Nekrāso un neizmanto bez grīdas nobeiguma apdares. Uztādot grīdas nobeiguma klājumu, ņemiet vērā tā ražotāja norādītos mitruma parametrus.

Tehniskie dati

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	20 Mpa
Kārtas biezums	3-20 mm plaisu un padziļinājumu aizpildei: līdz 30 mm
Frakcijas (grauda) lielums	1 mm
Patēriņš	1,8 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,5 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	20-30 minūtes
Žūšanas laiks	
līdz vieglai pārstaigāšanai	6 stundas
līdz nākamās kārtas iestrādei vai nobeiguma apdarei	1-3 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+10°C...+30°C
Iepakojums	25 kg un 1 tonna
Derīguma termiņš	6 mēneši



SIA Saint-Gobain
Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv