



Sausais betons grīdām

Weber.floor BASE 10

Cementa grīdu izbūvei iekštelpās un pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Mitrumizturīgs. Iestrādājams ar rokām vai mehāniski. Spiedes izturība: 20 Mpa.

Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas plākšņu pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei jābūt stabīlai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pamatnes ir jāgruntē ar Weber.vetonit MD16 (ex MD 16).
- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Weber.floor BASE 10 klāj 10-80 mm biezā kārtā. Minimālais kārtas biezums apsildāmajām grīdām: 40 mm, uz polistirola vai minerālo šķiedru siltumizolācijas plāksnēm: 30 mm.
- Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc apdares virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.

Tehniskie dati

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	20 Mpa
Kārtas biezums apsildāmajām grīdām	10-80 mm sākot no 40 mm
uz polistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas	sākot no 30 mm
Frakcijas (grauda) lielums	4 mm
Patēriņš	apmēram 20 kg/m ² 10 mm biezā kārtā
Pievienojamais ūdens daudzums	2-3 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	2 stundas
Cietēšanas laiks līdz vieglai pārstaigāšanai	6 stundas
līdz noslodzei, nākamās kārtas iestrādei vai nobeiguma klājuma uzstādīšana	1-3 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši




SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007


Tālrunis: +371 67 323 803, fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv, www.fibo.lv



Ātrā betona grīdas apdare

- 1 Grunts **Weber.vetonit MD16**
(ex MD 16)
- 2 Sausais betons grīdām
Weber.floor BASE 10
- 3 Uzlabotā flīžu līme
Weber HANDY FIX
(ex Vetonit Handy Fix)
- 4 Flīžu šuvotājs
Weber.color perfect



Betona grīdas izlīdzināšana biezā kārtā

- 1 Grunts **Weber.vetonit MD16**
(ex MD 16)
- 2 Universālais grīdas līdzinātājs
Weber.floor 5500
(ex Vetonit 5500)
vai sauss betons grīdām
Weber.floor BASE 10
- 3 Grunts **Weber.vetonit MD16**
(ex MD 16)
- 4 Pašizlīdzinošais plānas kārtas
grīdas līdzinātājs
Weber.vetonit 4150
(ex maxit Floor 4150)
- 5 Grīdas nobeiguma klājums -
linolejs, paklājs, korķis u.tml.