

Universālā līmjava ar šķiedrām siltumizolācijas plākšņu līmēšanai un armējošajam slānim

weber.therm 410

Ar šķiedrām pastiprināts būvmaisījums EPS putupolistirola siltumizolācijas plākšņu un minerālvates līmēšanai un armējošajam slānim fasāžu siltināšanas sistēmās, kā arī iekšdarbiem. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm. Kopā ar stiklašķiedras sietu lieto kā armējošo slāni fasāžu sistēmās **Weber min**, **Weber tile** un **Weber base**.

Pozitīvās īpašības

- Teicama adhēzija
- Zema ūdens absorbcija
- Tvaiku caurlaidīga, elpojoša
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.
- Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Līmējot siltumizolāciju, Weber.therm 410 uzklāj ar ķelli uz plākšņu aizmugures pa perimetru un 3 plaukstas izmēra punktos plāksnes vidū, vai arī pārklāj virsmu pilnībā. Rezultātā EPS plākšņu virsmai jābūt pārklātai ar līmjavu vismaz 50% apmērā, minerālvatei 60-80% apmērā. Šuves starp plāksnēm ar līmjavu aizpildīt nedrīkst.
- Iestrādājot armējošo slāni, Weber.therm 410 uzklāj ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma mašīnu līdz 10 mm kārtā. Izlīdzināšanu veic ar lineālu un pēc apžūšanas noslīpē ar putuplasta rīvdeli. Armēšanas sietam ir jāatrodas starp 2 līmjas kārtām, šādā veidā nodrošinot fasādei labu elastību un novēršot plaisu veidošanos.
- Weber.therm 410 nedrīkst iestrādāt stiprā vējā, lietū un ļoti karstā laikā (virs +30°C). Iestrādāto virsmu 1-2 diennaktis jāmitrina, jāsargā pret nokrišņiem un salu.
- Normālos cietēšanas apstākļos virsmas turpmāko apdari var veikt aptuveni pēc 1 diennakts. Weber.therm 410 armējošo slāni var pārklāt ar dekoratīvajiem apmetumiem vai arī krāsot ar fasādes krāsām. Krāsošanas gadījumā jālieto tonēta pirmskrāsošanas grunts atbilstoši krāsas specifikācijai.

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Kārtas biezums	2 - 10 mm
EPS plākšņu līmēšanai	4-5 kg/m ²
Patēriņš minerālvates līmēšanai	5-6 kg/m ²
armēšanai	1,4 kg/m ² /mm (8 kg/m ² klājot 5 mm kārtā)
Pievienojamais ūdens daudzums	5,25-5,75 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	2 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Pastiprināts ar šķiedrām



Universāli piemērots gan fasādēm, gan iekšdarbiem



Elastīgs



Piemērots EPS plākšņu un minerālvates līmēšanai



25 testēti salizturības cikli



Iestrādājams ar rokām vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv