



Elastīgās flīžu līmes (C2TE)

Weber.xerm 858 un 863

(ex Deitermann KM Flex un KM Flex Weiß)

Iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem un baseiniem. Paredzētas visa veida flīzēm, mozaīku, dekoratīvo akmeņu klājumu u.tml. līmēšanai.

Weber.xerm 858 - pelēkā krāsā.

Weber.xerm 863 - baltā krāsā, īpaši marmora un citu dabisko akmeņu klāšanai.

Piemērotas hidroizolācijas segumiem, ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālās izcelsmes pamatnēm, kas apmestas ar kaļķa, cementa vai ģipša apmetumiem.

Pozitīvās īpašības

- Ļoti elastīga, sala izturīga
- Piemērotas visa veida flīzēm un citiem dekoratīvajiem akmens klājumiem
- Izmantojamas gan horizontālām, gan vertikālām virsmām
- Ātri un viegli iestrādājamas

Iestrāde

- Flīzējamai pamatnei jābūt stingrai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Sīkus nelīdzenumus (< 10 mm) var izlīdzināt ar pašu flīžu līmi. Ģipškartona plāksnes un apmestas minerālās pamatnes jāgruntē ar Weber.prim 801 (ex Deitermann Eurolan TG 2) vai Weber SAD-54. Vecos keramikas flīžu klājumus un lieto asfaltu jāgruntē ar Weber.prim 803 (ex Deitermann TG 5). Flīžu līmes nedrīkst lietot uz krāsaino metālu virsmām, piemēram, cinka, vara, alumīnija u.tml.
- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5-10 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Iestrādi veic ar rokām, izmantojot robotu špakteljāpstiņu (plānai kārtai robiņu izmērs līdz 10 mm, vidēji biežai kārtai - līdz 15 mm).
- Flīžu līmi uzklāj uz pamatnes 3-10 mm biezā kārtā. Flīzējamo materiālu uzliek uz svaigi ieklātās kārtas un iespiež. Līmes pārpalikumus notīra ar mitru suku.

Tehniskie dati

Saistvielas	cements un polimēri
Pildviela	kvarca smiltis
Krāsas	Weber.xerm 858 - pelēka Weber.xerm 863 - balta
Patēriņš	apmēram 1,5 kg/m ² /mm (skat. tabulu blakus)
Pievienojamais ūdens daudzums	7,5 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Flīžu montāžas laiks	10 minūtes
Žūšanas laiks (pie +20°C)	
līdz vieglai pārstaigāšanai	30 minūtes
līdz sienu un grīdu šuvušanai	24 stundas
pilna slodze	7 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	5 kg un 25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši

Špakteljāpstiņas robiņu izmērs	Patēriņš
4 mm	1,5 kg/m ²
6 mm	1,9 kg/m ²
8 mm	2,2 kg/m ²
15 mm	4,5 kg/m ²



SIA Saint-Gobain
Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv