

Karstumizturīgā mūrjava (līdz +400°C)

weber Clay Mortar

Speciālā mūrjava krāšņu iekštelpu dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem un kamīnu apdarei. Nav piemērota atklātai saskarsmei ar uguns liesmu.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Dūmvadu mūrēšanai obligāti jāizmanto tam paredzētie māla ķieģeļi. Ķieģeļiem jābūt attīrītiem no gružiem, putekļiem un eļļām. Iestrādes laikā gaisa un ķieģeļu temperatūrai ir jābūt virs +5°C.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. No viena 25 kg iepakojuma sanāk 13-14 litri gatavas mūrjavas.
- Weber Clay Mortar jāuzklāj ar ķelli 10-18 mm biežā kārtā.
- Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - to drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.
- Weber Clay Mortar cietēšanas laiks ir 2-3 nedēļas. Pēdējās nedēļas laikā cietēšanas veicināšanai var izmantot siltā gaisa putēju. Pirmo krāsns iekurināšanu jāveic uzmanīgi ar nelielu uguni un ne ilgāk par pusstundu. Nākamās 3-5 dienas ar nelielu uguni jākurina 1-2 stundas katrā reizē. Krāsns durvīm un dūmvadam jābūt atvērtam visu laiku.

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Kārtas (šuves) biezums	10 - 18 mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 1,5 mm
Patēriņš	dobtais ķieģelis 250x85x65 mm pilnais ķieģelis 250x120x65 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	3-4 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	2 - 3 stundas
Cietēšanas laiks	2 - 3 nedēļas
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem



Elastīga

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv