

Hobijbetons dekoratīvo priekšmetu veidošanai

weber hobby concrete

Ar polimēriem modificēta, ļoti plastiska cementa java rokdarbiem. Izstrādāta speciāli mazu un vidēji lielu betona interjera priekšmetu, dārza un citu vides objektu, skulptūru, kā arī mēbeļu veidošanai.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama - dari pats
- Inovatīvs un daudzveidīgs pielietojums
- Plašas maisījuma konsistences variācijas, regulējot pievienojamā ūdens daudzumu
- Mitruma un sala izturīgs rezultāts

Iestrāde

- Ņemot vērā sajauktās javas šķidro konsistenci, darbus ieteicams veikt ārpus telpām vai labi apklātā darba zonā. Pamatnēm jābūt attīrītām no gružiem un putekļiem. Visas veidnes vēlams ielīgot ar pārtikas eļļu. Iestrādes laikā gaisa un pamatnes temperatūrai ir jābūt virs +5°C. Jāizvairās no tiešas saules un stipra vēja.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. No ūdens daudzuma ir atkarīga gan javas konsistence, gan stiprība, tāpēc būtiski ievērot maksimāli pieļaujamo proporciju 1:5. Maisīšanu jāveic ar mikseri vai lāpstiņu 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber Hobby Concrete klāj ar plaukstām, špakteļlāpstiņu vai ķelli. Liela izmēra, plānsienu objektiem ieteicams izmantot metāla vai stiklašķiedras sieta armējumu. Uzjauktais maisījums ir jāizstrādā stundas laikā.
- Lai betona priekšmeti iegūtu pēc iespējas lielāku izturību, pēc veidošanas beigās noteikti jāveic rūpīga objektu mitrināšana ar ūdeni. Pirmā betona virsmas apsmidzināšana jāveic pēc 1-2 stundām un pēc tās jānosedz visas veidņu atklātās vietas. Smidzināšanu vismaz reizi dienā jāturpina līdz veidņu noņemšanai, ko atkarībā no izmēra un kārtas biezuma var veikt pēc 2-5 dienām.



Produkta priekšrocības



**Universāli
piemērota gan
iekšdarbiem,
gan āra darbiem**



**Plastiska,
cietējot
neplaisā**



**Mitruma un
sala izturīga**



**Sausais
maisījums ar
zemu putekļu
daudzumu**

Visplašākā informācija par
produkta iestrādi ir sniegta
videopamācībā
mūsu mājas lapā
<http://ej.uz/jphc>

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Frakcijas (grauda) lielums	0 - 3 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	0,6-1 litrs / 5 kg (12-20% no sausā svara)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1 stunda
Cietēšanas laiks	2 - 3 stundas
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C
Iepakojums	5 kg un 15 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši