

Ziemas mūrjava (līdz -10°C)

weber M100/600 W

Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo Efekt, Fibo Plus un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem ziemas apstākļos (-10°C...+5°C). Spiedes izturība: 8 MPa.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Visa darba zona jāaizsargā pret nokrišņiem un vēju (ja gaisa temperatūra ir -5°C un vēja stiprums 10 m/s, tad rezultātā darba temperatūra pazeminās līdz -12°C). Lai uzlabotu saķeri, bloku vai ķieģeļu novietošanas vietas vēlams uzsildīt līdz +1°C. Produkta maisus līdz iestrādei ieteicams uzglabāt siltā vietā.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru, siltu ūdeni (līdz +40°C). Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber M100/600 W klāj ar ķelli 10-18 mm biezā kārtā.
- Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā mūrjava sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - lai paaugstinātu temperatūru, atdzisušo maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu siltu javu.
- Mūrēšanas laikā bloki vai ķieģeļi nedrīkst būt slapji, apsniguši vai sasaluši. Tāpat pienācīgu aizsardzību jānodrošina visām uzmūrētajām konstrukcijām.
- Mūrējot Fibo blokus, visērtāk un produktīvāk mūrjavu klāt ar speciālo Fibo mūrkasti. Tā atvieglo dalītās šuves izveidi, nodrošinot šuvi vienādā biezumā un platumā visu mūrēšanas laiku (mūrkaste veido 2 javas joslas, katru 60 mm platumā un 10-20 mm augstumā). Lielos celtniecības objektos Fibo piedāvā mūrkasti bez maksas.

Tehniskā informācija

Mūrējamais materiāls	Vidējais Weber M100/600 W patēriņš, mūrējot ar 12 mm biezu šuvi
Fibo bloks (490x185x100 mm)	1,7 kg/gab.
Fibo bloks (490x185x200 mm)	2,5 kg/gab.
Fibo bloks (490x185x300 mm)	3,0 kg/gab.
Gāzbetona bloks (588x200x288 mm)	2,5 kg/gab.
Gāzbetona bloks (588x250x300 mm)	3,2 kg/gab.
Silikāta ķieģelis (250x120x65 mm)	0,7 kg/gab.
Māla ķieģelis (250x120x65 mm)	1,0 kg/gab.

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	8 MPa
Kārtas (šuves) biezums	10-18 mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 5 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	3,4 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Cietēšanas laiks	spiedes izturību sasniedz 24 stundu laikā
Iestrādes temperatūra	-10°C...+5°C
Iepakojums	25 kg un 1 tonna
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Piemērotākā mūrjava Fibo bloku mūrēšanai ziemā



Augsta spiedes izturība

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv