Sausais ziemas betons (līdz -10°C)

weber S-100 W

Cementa maisījums liela apjoma betonēšanas un monolitizēšanas darbiem - pamatu un grīdu liešanai, pārsedžu veidošanai, nesošo kolonnu un citu betona konstrukciju izbūvei ziemas apstākļos (līdz -10°C). Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 25 MPa.

Pozitīvās īpašības

• Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no sniega, ledus, kā arī citām vielām, kas vājina saķeri: gružiem un eļļām. Darba zona jāaizsargā pret nokrišņiem un vēju (ja gaisa temperatūra ir -5°C un vēja stiprums 10 m/s, tad rezultātā darba temperatūra pazeminās līdz -12°C). Lai uzlabotu saķeri, betonēšanas vietu pamatnes vēlams uzsildīt līdz +1°C. Produkta maisus līdz iestrādei ieteicams uzglabāt siltā vietā.

• Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru, siltu ūdeni (līdz +40°C). Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

• Weber S-100 W klāj ar ķelli vismaz 30 mm biezā kārtā uz stabilām, nesošām pamatnēm un vismaz 50 mm biezā kārtā uz apsildāmām virsmām.

• Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - lai paaugstinātu temperatūru, atdzisušo maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu siltu javu.

• Uzreiz pēc iestrādes virsmu, kas pakļauta nokrišņu iedarbībai, uz 2 diennaktīm jāpārklāj ar polietilēna plēvi.

Tehniskā informācija

Krāsa		pelēka
Spiedes izturība		25 MPa
Kārtas biezums	uz stabilām pamatnēm	sākot no 30 mm
	uz apsildāmām virsmām	sākot no 50 mm
Frakcijas (grauda) lielums		līdz 10 mm
Patēriņš		no 25 kg iepakojuma iznāk 11,5-12 litri gatavās javas
Pievienojamais ūdens daudzums		2,25-3 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni		2 stundas
Cietēšanas laiks		apmēram 2 stundas
Iestrādes temperatūra		-10°...+30°C
Iepakojums		25 kg
Derīguma termiņš		12 mēneši

Produkta priekšrocības

Iestrādei ziemā

Liela apjoma monolītās betonēšanas darbiem

Piemērotākais betons Fibo pamatu bloku iebūvēšanai ziemā

Ātri cietējošs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv