

## Universālais cementa-kaļķa apmetums

# weber ip 18

Cementa-kaļķa apmetums fasādēm un iekšdarbiem. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm.

### Pozitīvās īpašības

- Īpaši piemērots mehāniskajai uzklāšanai ar apmetuma iestrādes mašīnām
- Paaugstināta virsmas cietība
- Ātri un viegli iestrādājams

### Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Absorbējošas pamatnes jāgruntē ar **Weber SAD-54** vai **Weber.vetonit MD16**.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber ip 18 uzklāšanu veic ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma iestrādes mašīnu, piemēram, m-tec duo-mix 2000, Uelzener Putzknecht S 48 vai PFT G 4. Kārtas klāj paralēli 5-20 mm biezumā, uzreiz ar lineālu noņemot no izlīdzināšanas profiliem javas pārpalikumus. Pēc apžūšanas virsmu noslīpē ar putuplasta rīvdēli. Nākamo kārtu var klāt pēc 4 stundām.
- Weber ip 18 nedrīkst iestrādāt stiprā vējā, lietū un ļoti karstā laikā (virs +30°C). Apmeto virsmu 1-2 diennaktis jāmitrina, jāsaugā pret nokrišņiem un salu.
- Normālos cietēšanas apstākļos virsmas turpmāko apdari var veikt aptuveni pēc 1 diennakts. Smalkai nobeiguma izlīdzināšanai vispiemērotākā špaktele ir **Weber VH** (mitrām telpām un fasādēm), kā arī **Weber LR** (tikai sausām telpām). Weber ip 18 virsmu var pārklāt ar dekoratīvajiem apmetumiem vai arī krāsot ar fasādes krāsām. Krāsošanas gadījumā jālieto tonēta pirmskrāsošanas grunts atbilstoši krāsas specifikācijai.

### Tehniskā informācija


Krāsa	pelēka	
Kārtas biežums	5 - 20 mm	
Frakcijas (grauda) lielums	2 mm	
Patēriņš	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Pievienojamais ūdens daudzums	iestrādei ar apmetuma mašīnām	16 - 20 %
	iestrādei ar rokām	3,5-4,25 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 - 4 stundas	
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām	
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C	
Spiedes izturība	> 4 MPa (pēc 28 dienām)	
Ugunsdrošības klase	A1	
Iepakojums	25 kg	
Derīguma termiņš	12 mēneši	



### Produkta priekšrocības



**Universāli piemērots gan fasādēm, gan iekšdarbiem**



**Tvaiku caurlaidīgs, elpojošs**



**Plastisks, cietējot neplaisā**



**Iestrādājams ar rokām vai mehāniski**

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803  
Fakss: +371 67 500 044  
www.e-weber.lv