

Pašizlīdzinošais grīdas ātrā remonta maisījums ar šķiedrām (5-30 mm)

webervetonit 3300

Ātri cietējošs būvmaisījums gan stabili, gan bojātu visa veida grīdas pamatņu remontam, kā arī ģipškartona un citu peldošo grīdas konstrukciju izbūvei. Rezultātā tiek iegūta gatava gluda virsma nobeiguma klājuma uzstādīšanai. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Iestrādājams uz betona, akmens/keramikas plākšņu, koka, ģipškartona, magnēzīta, vinila, plastmasas un sintētisko sveķu pamatnēm. Spiedes izturība: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.

Pozitīvās īpašības

- Ievērojami uzlabo lamināta un parketa grīdu ekspluatācijas komfortu
- Aizsargā pret betona pamatņu izdalīto sārmaino mitrumu
- Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Webervetonit 3300 iestrādā uz pamatnēm ar stiepes stiprību virs 0,5 MPa un relatīvo mitrumu zem 95%. Apstrādājamai pamatnei ir jābūt attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrādes jābūt virs $+10^\circ\text{C}$. Pamatnes jāgruntē ar **Weber.vetonit MD16**.
- Ja produktu paredzēts iestrādāt uz nestabilām pamatnēm, piemēram, koksnes vai ģipškartona plāksnēm, vispirms jāizveido speciālā atdalošā/armējošā kārtā no ģeotekstila **Weber.floor 4940** un stiklašķiedras sieta **Weber.floor 4945**. Ģeotekstilu jāsgriež telpas garumam atbilstošās slejās un jāuzklāj "zvīņu" jeb "skujiņas" veidā ar vismaz 100 mm pārslaidumu garajās malās un citās savienojumu vietās. Ieklāšanu jāveic paralēli plānotajam grīdas līdzinātāja liešanas virzienam un ģeotekstilam ir jānoklāj visa telpas platība. Pēc tam uz ģeotekstila izritina armējošā sieta slejas, savienojumu vietās veidojot 50 mm pārslaidumu. Būtiski, lai klājos, tikla gali būtu vērsti uz leju.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni, ievērojot norādīto proporciju. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. Uzjauktā maisījuma temperatūrai ir jābūt vismaz $+10^\circ\text{C}$, tāpēc vēsā laikā jāizmanto silts ūdens ar temperatūru līdz $+35^\circ\text{C}$. Iestrādājot maisījumu mehāniski ar sūkni, obligāti jāveic plūsmas īpašību tests gan pirms iestrādes, gan tās laikā.
- Webervetonit 3300 ieklāj ar ķelli vai mehāniski ar sūkni 5-30 mm biezā kārtā, vieglai izlīdzināšanai izmantojot špaktelļapstiņu. Uz armējošajiem sietiem minimālais kārtas biezums ir 10 mm, peldošajām grīdām vismaz 20 mm, uz koka grīdām kārtas biezumam ir jābūt apmēram 1/3 no koka pamatnes biezuma. Iestrādi veic bez pārtraukuma, līdz noklāta visa apstrādājamā zona. Mehāniskajai iestrādei sūknējamās zonas maksimālais platums ir 10-12 metri, tāpēc platākas zonas uz laiku jāsadala ar robežlentu. Iestrādes laikā un 3 diennaktis pēc iestrādes jāizvairās no ūdens nonākšanas uz ieklātās virsmas un caurvēja.
- Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 2-4 stundām (pie $+20^\circ\text{C}$). Slīpēšanu un špaktelēšanu, ja tādas nepieciešamas, var veikt pēc 4-6 stundām, darbam izmantojot pašizlīdzinošo nobeiguma špakteli **Weberfloor 3100**. Uz pamatnēm ar struktūras izplešanās salaidumu vietām jeb deformācijas šuvēm materiāla slānis ir jāpārgriež un griezumā vieta jāaizpilda ar poliuretāna mastiku.
- Ja Webervetonit 3300 kārtas biezums ir līdz 20 mm, tad grīdas nobeiguma pārklājumu var uzstādīt jau pēc 24 stundām. Biezākas kārtas sacietēšanai nepieciešamas 2 diennaktis. Uzstādot pārklājumu, jāņem vērā tā ražotāja norādītais mitruma parametri.




Produkta priekšrocības




Ātri cietējošs



Pastiprināts
ar šķiedrām



Pašizlīdzinošs,
nav jāsliņpē



Klājams
uz betona un
sarežģītām
pamatnēm



Izturīgs pret
nodilumu



Sausais
maisījums ar
zemu putekļu
daudzumu

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība pēc 28 dienām	≥ 30 N/mm² (+23°C, 50% RH)
standarta	5 - 30 mm
Kārtas biezums uz armējošajiem sietiem	sākot no 10 mm
peldošajām grīdām	sākot no 20 mm
Frakcijas (grauda) lielums	< 0,6 mm
Patēriņš	1,7 kg/m²/mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4 litri / 20 kg (20% no sausā svara)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	15 minūtes
līdz vieglai pārstaigāšanai	2 - 4 stundas
līdz slīpēšanai un špaktelēšanai (ja nepieciešams)	4 - 6 stundas
Cietēšanas laiks (+20°C, 50% RH)	kārtai līdz 20 mm - viena diennakts kārtai 20-30 mm - divas diennaktis
līdz pilnai slodzei un nobeiguma pārklājuma uzstādīšanai	
Iestrādes temperatūra	+10°...+25°C
Nodilumizturība	RWFC 350 (var izmantot birojos)
Spiedes stiprības klase	C 30 (EN 13813)
Lieces-stiepes stiprības klase	F 7 (EN 13813)
Lieces-stiepes stiprība pēc 28 dienām	≥ 7 MPa (+23°C, 50% RH)
Stiepes stiprība pēc 28 dienām	≥ 1,5 N/mm² (+23°C, 50% RH)
Saraušanās pēc 28 dienām	< 0,4 mm/m (+23°C, 50% RH)
pH līmenis (sacietējušam materiālam)	10,5 - 11
Ugunsdrošības klase	A2 _{FL} -s1 (EN 13501-1)
Iepakojums	20 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Ar zemu
pH līmeni



Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski



Mitrumizturīgs