

Karstumizturīgā mūrjava (līdz +1200°C)

weber firemortar

Karstumizturīgā java malkas krāšņu kurtuvju mūrēšanai no ugunsdrošajiem (šamota) ķieģeļiem. Izstrādāta speciāli apkures krāsnīm, kamīniem, saunām un cepeškrāsnīm. Nav piemērota dārza grīliem, dedzināto māla ķieģeļu mūrēšanai un lielu plaisu aizpildei.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama - dari pats

Iestrāde

- Kurtuvju mūrēšanai obligāti jāizmanto tam paredzētie ugunsdrošie jeb šamota ķieģeļi. Ķieģeļiem jābūt attīrītiem no gružiem, putekļiem un eļļām. Iestrādes laikā gaisa un ķieģeļu temperatūrai ir jābūt virs +5°C.
- Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Vispirms viena maisa saturam jāpievieno apmēram 0,5 litri ūdens un jāmais ar mikseri vai lāpstiņu 3-5 minūtes. Pēc tam maisījumu apmēram 30 minūtes jānostādina, jāpievieno 0,3-0,4 litri ūdens un vēlreiz rūpīgi jāizmais, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. No viena 5 kg iepakojuma sanāk 2,4-2,6 litri gatavās mūrjavas.
- Weber Firemortar jāuzklāj ar ķelli 1-2 mm biezā kārtā. Lielās kurtuvēs, kas paredzētas vienlaicīgi 5-10 kg malkai, ķieģeļus jāmūrē ar vismaz 1/3 savstarpējo pārklājumu.
- Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - to drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.
- Weber Firemortar cietēšanas laiks ir 2-3 nedēļas. Pēdējās nedēļas laikā cietēšanas veicināšanai var izmantot siltā gaisa putēju. Pirmo krāsns iekurināšanu jāveic uzmanīgi ar nelielu uguni un ne ilgāk par pusstundu. Nākamās 3-5 dienas ar nelielu uguni jākurina 1-2 stundas katrā reizē. Krāsns durvīm un dūmvadam jābūt atvērtam visu laiku.
- Nelielu kurtuves mūrējuma defektu labošanai Weber rekomendē karstumizturīgo remontjavu Weber Firerepair.

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Kārtas (šuves) biezums	1 - 2 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0 - 0,5 mm
Patēriņš	no 5 kg iepakojuma iznāk apmēram 20 šamota ķieģeļu mūrējums
Pievienojamais ūdens daudzums	0,8-0,9 litri / 2 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	līdz 2 diennaktīm, uzglabājot slēgtā traukā
Cietēšanas laiks	2 - 3 nedēļas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	2 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši



Produkta priekšrocības



**Kurtuvju
mūrēšanai
no šamota
ķieģeļiem**



Ugunsizturīga



**Īpašs sastāvs,
kas ķīmiski
sasaistās
pie +700°C**

Visplašākā informācija par
produkta iestrādi ir sniegta
videopamācībā
mūsu mājas lapā
<http://ej.uz/jphc>

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv