

Dekoratīvais, krāsainais silikona apmetums (100 krāsu tonī)

weber.pas premium

Gatavs lietošanai, masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums ar augstu noturību pret krāsu izbalēšanu, plaisāšanu un atmosfēras iedarbību. Tvaiku caurlaidīgs - piemērots fasāžu siltināšanas sistēmām ar vates, EPS un XPS putupolistirola siltumizolācijas loksniem, kā arī visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Nav ieteicams izmantot uz horizontālām un slīpām virsmām, kas pakļautas nokrišņu iedarbībai, kā arī vietās ar paaugstinātu mitrumu, piemēram, coku apdarei.

Pozitīvās īpašības

- Par 20% zemāks patēriņš: sākot no viena spaiņa uz 13,5 m²
- Ilgmūžīga krāsu noturība
- Izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem un bioloģisko koroziju
- Antistatisks un pašattīrošs
- Gatavs lietošanai, ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt rūpīgi izlīdzinātai, stabilai, tīrai un obligāti nogruntētai ar **weber PG221**. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°C.
- Dekoratīvais apmetums tiek piegādāts lietošanai gatavas pastas veidā. Pirms iestrādes pasta kārtīgi jāizmaisa. Ja uzglabāšanas laikā pastas konsistence ir kļuvusi pārāk bieža, to var atšķaidīt ar tīru ūdeni: līdz 0,25 litriem uz 30 kg spaini. Visiem spaiņiem ir jāpievieno vienāds ūdens daudzums!
- Veicot uzklāšanu ar rokām, apmetumu klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanai izmanto tērauda gludīklu, uzreiz izlīdzina ar lineālu un norivē ar cietu plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamu struktūru. Rivēšanu jāveic tikai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā notīrot pielipušās apmetuma daļiņas. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.
- Veicot uzklāšanu ar apmetuma mašīnu, produktu jāiestrādā 2-3 kārtās. Pirmo kārtu uzklāj horizontālā virzienā, nākamās kārtas vertikālā, visu izlīdzinot ar lineālu. Mehāniski uzklātu apmetumu var nerivēt.
- Visas fasādes apmešanai vēlams izmantot produktu ar vienādu sērijas numuru (izgatavošanas datumu), vienādos apstākļos un vienādā veidā. Iestrādes laikā jāizvairās no tiešu saules staru iedarbības un atmosfēras nokrišņiem. Apmesto virsmu 3 dienas vēlams aizsegēt ar plēvi vai tīklu.

Tehniskā informācija

Struktūra	Frakcijas (grauda) lielums un kārtas biezums	Patēriņš
"biezpiens"	1,5 mm	2,4 - 2,7 kg/m ²
	2 mm	3,2 - 3,6 kg/m ²

Krāsas	100 krāsu tonī pēc weber Krysztal paletes
Saķeres stiprība	≥ 0,3 MPa
Ūdens tvaiku caurlaidība	V2
Ūdens absorbcija	W2
Siltumvadītspēja (λ)	≤ 0,66 W/mK
Izstrādes laiks pēc iepakojuma atvēršanas	apmēram 20 minūtes
Žūšanas laiks	apmēram 2 diennaktis (+20°C, 65% RH)
Iestrādes temperatūra	+5°...+25°C
Iepakojums	30 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasalšanas)



Produkta priekšrocības




100 dekoratīvi
krāsu tonī



Ekonomisks
risinājums




Elastīgs



Tvaiku
caurlaidīgs



Izcilas
saķeres
īpašības



Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv