

Tiksotropā remontjava ar šķiedrām

webervetonit REP 25+

Ar polipropilēna šķiedrām pastiprināta un polimēriem modificēta R3 klases cementa java zeļmas un vidējas stingrības betona remontam. Īpaši paredzēta korodētu vertikālu un horizontālu fasāžu daļu remontam. Piemērota betona struktūrām ar spiedes stiprību no 20 MPa līdz 35 MPa. Augstākas stingrības pamatnēm jāizmanto tiksotropā remontjava **webervetonit REP 45**.

Pozitīvās īpašības

- Ar vienu kārtu var aizpildīt līdz pat 100 mm dziļas plaisas un padziļinājumus
- Atbilst R3 klases prasībām saskaņā ar SFS-EN 1504-3
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

• Apstrādājamai betona struktūrai ir jābūt stabīlai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. No armatūras stieņiem betons ir jānoņem apmēram 300 mm gareniskajā virzienā uz abām pusēm no korodētās vietas. Pēdējo betona slāni ieteicams noņemt ar ūdens vai smilšu pūšanas metodi, jo mehāniska atskaldīšana var sabojāt konstrukciju. Svarīgi, lai armatūra būtu atsegta no visām pusēm, arī no aizmugures. Tēraudam ir jābūt attīrītam Sa 2 klases līmenī un jāpārklāj ar webervetonit REP 25+ nekavējoties. Tā kā remontjava satur pretkorozijas piedevu, citu produktu lietošana papildus aizsardzībai pret koroziju nav nepieciešama.

• Pirms remontjavas iestrādes visas pamatnes vienu diennakti ir jāmitrina. Mitrināšanai izmantojamais ūdens daudzums atkarīgs no apstākļiem. Pēc ūdens uzsūkšanās pamatnēm ir jābūt mitrām, taču uz tām nedrīkst spīdēt peļķes. Ja pamatnes ir ļoti gludas un slikti uzsūc ūdeni, adhēzijas uzlabošanai jāizmanto javu **webervetonit REP 05**, ko rūpīgi ieberž pamatnē un uz mitrās kārtas uzreiz uzklāj webervetonit 25+. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un 5 dienas pēc iestrādes jābūt virs +5°C. Jāizvairās no tiešiem saules stariem un stipra vēja.

• Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

• Produktu uzklāj ar ķelli 5-30 mm biežā kārtā. Plaisu, padziļinājumu un caurumu gadījumā kārtu var būt līdz 100 mm.

• Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā remontjava sāk sastīgt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.

• Lai remontjava sasniegtu optimālu saķeri, stingrību un spiedes izturību, uzreiz pēc iestrādes virsmu jāpārklāj ar polietilēna plēvi. Šādā veidā struktūra tiek pasargāta gan no straujas mitruma izdalīšanās, gan laika apstākļu iedarbības. Virsmai jāpaliek apklātai 5 diennaktis, kuru laikā notiek mitruma pakāpeniska izdalīšanās. Ja struktūra netiek aizsargāta, mitrums izdalās pārāk strauji, radot plaisas un adhēzijas problēmas.




Produkta priekšrocības



Satur pretkorozijas piedevu



Tiksotropa - nenosēžas un nav šķidrā konsistencē



Pastiprināta ar šķiedrām



Korodētu betona struktūru remontam



Mitruma un sala izturīga

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Saķeres stiprība pēc 28 dienām	> 1,5 MPa (EN 1542)
Spiedes izturība	pēc 1 dienas apmēram 5 MPa (EN 12190)
	pēc 7 dienām apmēram 20 MPa (EN 12190)
	pēc 28 dienām > 25 MPa (EN 12190)
Kārtas biezums	5 - 30 mm (līdz 100 mm plaisu, padziļinājumu aizpildei)
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 2 mm
Patēriņš	no 25 kg iepakojuma iznāk 14 litri gatavās javas
Pievienojamais ūdens daudzums	3,4-3,8 litri / 25 kg (13,5-15% no sausā svara)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	45 minūtes
Žūšanas laiks	apmēram 5 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Izturība pret salu	izturīgs (SFS-EN 13687-4)
Izturība pret karbonizāciju	izturīgs (EN 13295)
Hlorīdu saturs	< 0,05% (SFS-EN 1015-17)
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg/(m²·h ^{0,5}) (SFS-EN 13057)
Ugunsdrošības klase	A2 (EN 13501-1)
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši