

Ātri cietējošā bezrukuma java (C60/75-4)

# weber.vetonit JB 1000/3

Bezrukuma cementa java stabu iebetonēšanai, bultskrūvju un margu ankerēšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai un lējumiem grūti pieejamās vietās. Piemērota sūknēšanai. Spiedes izturība pēc 28 diennaktīm: 90 MPa.

## Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama

## Iestrāde


- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrādes jābūt virs +10°C.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber.vetonit JB 1000/3 ieklāj ar ķelli vai mehāniski ar sūkni 10-50 mm biežā kārtā.
- Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.

## Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Spiedes stiprības klase	C60/70-4
Spiedes izturība (pie +20°C)	pēc 1 diennakts 45 MPa (EN 12190)
	pēc 7 diennaktīm 70 MPa (EN 12190)
	pēc 28 diennaktīm 90 MPa (EN 12190)
Kārtas biežums	10 - 50 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0 - 4 mm
Patēriņš	no 25 kg iepakojuma iznāk 11-12 litri gatavās javas (no 1 tonnas iepakojuma 440-480 litri)
Pievienojamais ūdens daudzums	10-11 % (2,5-2,75 litri / 25 kg)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	30 minūtes
Cietēšanas laiks	apmēram 1 stunda
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Ārējās vides iedarbības klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasaldšana un atkuššana	XF4 (SS-137244 A un EN 13687-1)
Kapilārā ūdens absorbcija	≤ 0,5 kg/(m²*h0,5) (EN 13057)
Iepakojums	25 kg un 1 tonna
Derīguma termiņš	12 mēneši



## Produkta priekšrocības



**Bezrukuma,  
sacietējot  
nesaraujas**



**Ātri  
cietējošs**

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803  
Fakss: +371 67 500 044  
www.e-weber.lv