

Gatava izsmidzināma nobeiguma špaktele sausām telpām

weber LR Spray

weber LR Spray ir gatava mehāniski iestrādāma nobeiguma špaktele iekšdarbiem visa veida virsmām sausās telpās, sienām un griestiem. Augstākas kvalitātes dolomīta marmora pildviela nodrošina maksimālu baltumu un lielisku uzklāšanās spēju. Saistviela: lateksa polimērs. Krāsa: balta.

Pozitīvās īpašības

- Gatava lietošanai
- Lieliski slīpējama
- Iestrādājama ar rokām vai mehāniski
- Piemērots ģipškartona, kokskaidu plātņu, cementa un ģipša apmetuma pamatnēm

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gruzņiem, putekļiem un eļļām. Logi un citas virsmas, kas netiek pārklātas, rūpīgi jāaizsargā. Temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°.
- Ļoti sausas un porainas virsmas jāsamitrina. Ja virsma tiek izlīdzināta daļēji, materiālu uzklāj ar rokām, izmantojot špakтели. Pilnai virsmas izlīdzināšanai materiālu var uzklāt gan mehāniski, gan ar rokām, izmantojot lielā izmēra špakтелиlapstiņu. Mehāniskās iestrādes gadījumā, špaktele tiek izsmidzināta uz lielās virsmas tā, lai to būtu iespējams izlīdzināt 10-20 min. laikā. Pārpalikušo materiālu savāc maisīšanas piltuvē un izmanto vēlāk. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšanai jāizmanto smilšpapīrs P150-180. Pirms nākošas apstrādes virsma jāatbrīvo no putekļiem.
- Pēc 1-2 dienas kad špaktele ir pilnībā nožuvusi, virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Pirms tam rekomendējam nogruntēt ar **weber SAD-54** grunti. Nošpaktelētu ar **weber LR Spray** virsmu var arī atstāt bez nobeiguma apdares, piemēram uz griestiem. Pateicoties marmora pildvielai nošpaktelēta virsma paliek balta.

Drošība

- Instrumenti jāmazgā ar ūdeni uzreiz pēc darba. Pie slīpēšanas putekļi kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu. Izmantojiet aizsargbrilles, respiratorus, cimdus vai aizsargkrēmu. Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Ādas kairinājuma gadījumā nekavējoties nomazgāt ādu ar ziepjuūdeni. Ja materiāls nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vajadzības gadījumā konsultēties ar ārstu.

Ierobežojumi

- Špakteles iestrādes laikā pamatnei, maisījumam un apkārtējās vides temperatūrai jābūt virs + 5 ° C. **weber LR Spray** nav piemērota grīdas izlīdzināšanai. Produkts nav piemērots mitrām telpām – vannas istabām, dušas telpām un saunām, mitrās telpās rekomendējam izmantot nobeiguma špakтели **weber VH**. **weber LR Spray** nav piemērota ģipškartona šuvju aizpildīšanai, tam tiek izmantota špaktele **weber JS**

Uzglabāšanas nosacījumi

- Produkts jāpasargā no tiešas saules iedarbības un no sasalšanas. Neatvērtā iepakojumā produktu var glabāt 12 mēnešus. Plastmasas iepakojuma sastāvs ir derīgs atkārtotai pārstādei, to var nodot atkritumu pārstrādes punktos.

Tehniskā informācija

Krāsa	balta
Kārtas biezums	1 - 3 mm
Frakcijas (grauda) lielums	<0,3 mm
Patēriņš	1 l/m²/mm
Žūšanas laiks	1-2 dienas atkāribā no kārtas biezuma, temperatūras un ventilācijas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	15 L (21 kg)
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Piemērots iekšdarbiem



Iestrādājams ar rokām vai mehāniski



Īpaši gluda virsma, kas vienkāršo gala apdari



Gatavs iestrādei, lieliski slīpējams



Ar dolomīta marmora pildvielu maksimālam baltumam

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv