

Fližu šuvotājs

Weber Classic grout

Elastīgs fližu šuvotājs uz cementa bāzes horizontāla un vertikāla flīzējuma šuvju dekoratīvai nobeiguma apdarei. Piemērots iekšdarbiem un āra darbiem, apsildāmām virsmām, terasēm, balkoniem. Ar silikona hermētiķi Weber neutral silicone saskaņoti 12 krāsu toņi. Nav izmantojams baseiniem un pamatnēm, kam nepieciešama paaugstināta mehāniskā un/vai ķīmiskā noturība pret skābju un sārmu iedarbību (automazgātavās, pārtikas ražotnēs, saldētavās u.tml.). Šajos gadījumos jāizmanto epoksīda fližu šuvotājs-līme Weber epox easy

Pozitīvās īpašības

- 12 dekoratīvi krāsu toņi, saskaņoti ar silikona hermētiķi Weber neutral silicone
- Šuves platums 1-8 mm
- Augsts krāsu noturīgums, zema ūdens absorbcija

Iestrāde

- Weber classic grout drīkst iestrādāt tikai pēc flīžu līmes sacietēšanas. Šuvju vietās flīžu līme drīkst pacelties ne augstāk par pusi no šuves dziļuma. Flīžu līme šuvju vietās drīkst aizpildīt ne augstāk par pusi no šuves dziļuma. Ja nepieciešams, šuvju vietas jāizgrebj un jānotīra. Lai atvieglotu tīrīšanas darbus pēc šuvošanas, neglazētu flīžu virsmu ieteicams viegli samitrināt. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un divas dienas pēc iestrādes jābūt virs +5°C. Apsildāmo grīdu sistēma jāizslēdz vienu diennakti pirms šuvju aizpildīšanas darbu sākšanas.
- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Lai krāsa būtu vienmērīga, precīzi jāievēro pievienojamā ūdens daudzums un jāstrādā tikai ar tīriem instrumentiem. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet. Tumšajiem krāsu toņiem nepieciešams ilgāks sajaukšanas laiks.
- Iestrādi veic ar rokām, izmantojot gumijas špaktelīlāpstiņu. Masu ieklāj slīpi pret šuvēm un piespiež, lai tā aizpildītu šuvi pēc iespējas dziļāk un blīvāk. Šuves izlīdzināšanu veic garenvirzienā ar pirkstu vai speciālo šuvju līdzinātāju. Šuvotāja lielos pārpalikumus notīra uzreiz ar mitru sūkli. Lai saglabātu šuvotāja masas cietēšanai labvēlīgus apstākļus, pirmās diennakts laikā pēc iestrādes šuves 1-3 reizes jāsamitrina.
- Ne ātrāk kā pēc 30 minūtēm var sākt visas virsmas tīrīšanas darbus. Flīzējuma tīrīšanai jāizmanto pēc iespējas mazāk ūdens, jo tas var izskalot no maisījuma krāsu pigmentus, radot nevienmērīgu krāsas toni. Tīrīšanu veic uzmanīgi ar sūkli, bieži mainot netīro ūdeni. Nobeiguma spodrināšanu veic ar sausu, mīkstu kokvilnas lupatiņu. Apsildāmo grīdu sistēmu jāieslēdz pakāpeniski ne ātrāk, kā vienu nedēļu pēc šuvošanas.
- Lielās flīzētās platībās saskaņā ar projektu jāveido deformācijas šuves, kas pēc šuvotāja sacietēšanas jāpārklāj ar šuvotāja krāsai pieskaņotu silikona hermētiķi Weber neutral silikon. Ar hermētiķi jāpārklāj arī visus iekšējos un ārējos stūrus un komunikāciju pieslēgumu vietas.

Tehniskā informācija

Krāsa	12 krāsu toņi
Ūdens absorbēšanas spēja	≤ 2 g (30 min) ≤ 5 g (240 min.)
Pievienojamais ūdens daudzums	6,75-7,25 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1 stunda
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Patēriņš	0,5-2,0 kg/m ²
Cietēšanas laiks	apmēram 2 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Ekspluatācijas temperatūra	-30°...+80°C
Iepakojums	5 kg un 15 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Elastīgs




Šuves platums
1-8 mm



Piemērota gan
iekšdarbiem,
gan āra darbiem



Der
apsildāmām
grīdām



Laba saķere
ar dažādām
virsmām



Mitruma un
sala izturīgs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lv.weber

weber
SAINT-GOBAIN