

Universālais grīdas ātrā remonta maisījums - špaktele (0-30 mm)

weberfloor 4400

Ātri cietējošs būvmaisījums betona grīdu izlīdzināšanai, slīpuma veidošanai un špaktelēšanai pirms nobeiguma klājuma uzstādīšanas. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm, kā arī terasēs un balkonos. Spiedes izturība: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.

Pozitīvās īpašības

- Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrādes jābūt virs $+10^\circ\text{C}$. Pamatnes jāgruntē ar **Weber.vetonit MD16**.
- Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weberfloor 4400 ieklāj ar ķelli 0-30 mm biezā kārtā. Plaisu un padziļinājumu aizpildes vietās pieļaujamā kārtā var sasniegt 50 mm. Klājot materiālu vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā sacietējusi. Iestrādes laikā un vienu diennakti pēc iestrādes jāizvairās no caurvēja.
- Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 1 stundas (pie $+20^\circ\text{C}$). Ja ieklātās kārtas biezums nepārsniedz 10 mm, tad, pārslīpēt, iestrādāt nākamo kārtu vai veikt grīdas nobeiguma apdari var jau pēc 2 stundām. Klājot materiālu biezākā kārtā, cietēšanas laiks attiecīgi pagarinās. Uz pamatnēm ar struktūras izplešanās salaidumu vietām jeb deformācijas šuvēm materiāla slānis ir jāpārgriež un griezuma vieta jāaizpilda ar poliuretāna mastiku. Uzstādot grīdas nobeiguma pārklājumu, jāņem vērā tā ražotāja norādītos mitruma parametrus.

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība pēc 28 dienām	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ ($+23^\circ\text{C}$, 50% RH)
Kārtas biezums	0 - 30 mm (plaisu, padziļinājumu aizpildei - līdz 50 mm)
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Patēriņš	1,6 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4-5,6 litri / 20 kg (20-28% no sausā svara)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	15 minūtes
Cietēšanas laiks ($+20^\circ\text{C}$, 50% RH)	līdz vieglai pārstāigāšanai 1 stunda
	līdz slīpēšanai, nākamās kārtas iestrādei vai nobeiguma pārklājuma uzstādīšanai 2 stundas (kārtai līdz 10 mm)
Iestrādes temperatūra	$+10^\circ\text{...}+25^\circ\text{C}$
Nodilumizturība	RWFC 350 (var izmantot birojos)
Spiedes stiprības klase	C 30 (EN 13813)
Lieces-stiepes stiprības klase	F 7 (EN 13813)
Lieces-stiepes stiprība pēc 28 dienām	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$ ($+23^\circ\text{C}$, 50% RH)
Stiepes stiprība pēc 28 dienām	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ ($+23^\circ\text{C}$, 50% RH)
Saraušanās pēc 28 dienām	$< 0,7 \text{ mm/m}$ ($+23^\circ\text{C}$, 50% RH)
pH līmenis (sacietējušam materiālam)	10,5 - 11
Ugunsdrošības klase	A2 _{FL} -s1 (EN 13501-1)
Iepakojums	20 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Ātri cietējošs



Piemērots gan iekšdarbiem, gan terasēm un balkoniem



Izturīgs pret nodilumu



Sausais maisījums ar zemu putekļu daudzumu



Mitrumizturīgs



Ar zemu pH līmeni

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

