

Hidroizolējošā bituma remontmastika ar šķiedrām

weber.tec 911

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma mastika ar šķiedrām un šķīdinātāja piedevu. Paredzēta lokano jumta segumu salaidumu vietu, plaisu, burbuļu hidroizolācijai un remontam, kā arī izmantojama citu ēkas iekšējo un ārējo konstrukciju hermetizācijai. Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- Gatava lietošanai, iestrādājama aukstā veidā bez karsēšanas
- Izmantojama mitrām virsmām, sala izturīga
- Piemērota horizontālām, slīpām, lokveida un pilnīgi vertikālām pamatnēm

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stingrai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Bituma oksidēšanās procesā veidojas skābas vielas, kas nelabvēlīgi iedarbojas uz cinkotām ūdens notekcauru virsmām, tāpēc Weber.tec 911 iestrādes laikā tās vēlams apklāt.
- Mastika ir gatava iestrādei. Aukstos laika apstākļos pirms iestrādes materiālu jāpatur siltā telpā.
- Weber.tec 911 uzklāj ar gludu vai robotu špakteljāpstiņu vienā vai vairākās krusteniskās kārtās. Vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 4 mm, kopējais slānis - 10 mm. Nākamās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne ir mitra, Weber.tec 911 klājot intensīvi jāierīvē, lai ātrāk aktivizētu masā esošās saķeres piedevas. Iestrādājot mastiku karstos laika apstākļos, var veidoties burbuļi, tāpēc materiāls jāklāj vairākās ļoti plānās kārtās, lai ūdens un citas izgarojošās vielas spētu iztvaikot no hidroizolācijas pietiekošā apmērā.
- Lai efektīvi labotu burbuļus lokano jumtu segumos, burbuļus krustveidā jāpārgriež un jāatloka tā malas. Burbuļa iekšpusi jānoslauka un tajā jāiekļāj vienu kārtu Weber.tec 911. Uzreiz pēc tam pārgrieztās burbuļa malas cieši jāpiespiež pie lipīgā slāņa un jānofiksē. Kad labotā vieta ir nožuvusi, ar materiālu jāpārklāj viss remonta laukums.



Tehniskā informācija


Saistviela	bitums
Krāsa	melna
Patēriņš	apmēram 1,25 kg/m ²
Žūšanas laiks	līdz vieglai pārstaigāšanai un nākamās kārtas iestrādei mehāniskā izturība un ūdensnecaurļaidība 2 diennaktis 2 - 8 diennaktis
Blīvums	1,25 kg/dm ³
Sausais atlikums	75%
Iestrādes temperatūra	+1°...+35°C
Iepakojums	1 kg, 6 kg un 14 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši



Produkta priekšrocības



Maksimāla aizsardzība pret mitrumu



Pastiprināts ar šķiedrām



Izturīgs pret UV starojumu un ķīmiski agresīvu vidi



Izcilas saķeres īpašības



Plastisks, neplaisā un novērš pamatnes sadrupšanu

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv