

Īpaši smalka nobeiguma špaktele sausām telpām
(uz polimēru līmes bāzes)

weber LR Fine

Īpaši smalka nobeiguma špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, lieliski sagatavo pamatni krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes.

Pozitīvās īpašības

- Tvaiku caurlaidīga
- Viegli slīpējama
- Ilgs izstrādes laiks
- Lieliski balta un gluda virsma

Iestrāde

Pamatne

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Lielu cementa apmetuma nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet Weber cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, **weber ip 18**. Ļoti sausu un absorbējošo virsmu samitriniet vai nogruntējiet ar grunti **weber SAD-54**.
- Īpaši rekomendējam izmantot **weber LR Fine** ģipškartona špaktelēšanai, rekomendējamais slāņa biezums 1mm.

Javas sagatavošana

- Sauso maisījumu jāsajauc tikai ar tīru istabas temperatūras ūdeni. 20kg sauso maisījumu pakāpeniski ieber spainī ar 7,0-7,2l ūdens. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts. Maisīšanu jāveic ar mikseri 2-3 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa ar mikseri. Gatavas javas temperatūrai jābūt virs + 10 °C.
- Špakteles adhēziju un nodilumizturību var uzlabot aizvietojo 10% ūdens ar grunti **weber.vetonit MD16**.
- Javas izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni ir 24 stundas. Uzglabājot javu hermētiski slēgtā traukā tā būs piemērota izstrādei 3-4 dienu laikā..

Špaktelēšana

- Ļoti sausu un absorbējošo virsmu samitriniet vai nogruntējiet ar grunti **weber SAD-54**.
- Weber LR Fine iestrādā ar špaktelīpstiņu vai mehāniski ar apmetuma mašīnu vai smidzinātāju līdz 3 mm biezā kārtā. Iestrādājot špakteli mehāniski jāņem vērā, ka izsmidzinātu javu jānolīdzina 10-20 minūšu laikā. Lieko špakteles masu pēc nolīdzināšanas var pievienot atpakaļ smidzinātāja traukā un izmantot vēlreiz. Špaktele weber LR Fine piemērota arī faktūras veidošanai.
- Klājot špakteli vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta.

Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšanai jāizmanto P120-P180 smilšpapīru. Uzreiz pēc darba instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Pēcapstrāde

- **weber LR Fine** virsmu var atstāt bez pārklāšanas ar apdares materiāliem piemēram uz griestiem. Nošpaktelēta virsma paliek balta. Tāpat **weber LR Fine** virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm.

Ierobežojumi

- Špaktelmasas un vides temperatūra iestrādes un žūšanas laikā jābūt virs +10 °C.
- Špaktele **weber LR Fine** nav piemērota grīdu špaktelēšanai vai kā flīzēšanas pamatne. Špaktele nav piemērota telpām un zonām ar paaugstinātu mitrumu, piemēram vannas istabas, saunas, pirtis, virtuves. Uz ģipškartona virsmām **weber LR Fine** nav piemērota šuvju aizpildīšanai, rekomendējam aizpildīt šuves ar špakteli **weber JS**.

Darba drošība

- Veicot špaktelēšanas darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru.
- Putekļi kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Ādas kairinājuma gadījumā nekavējoties nomazgāt ar siltu ziepjūdeni. Ja java vai putekļi nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un vajadzības gadījumā konsultēties ar ārstu.

Tehniskā informācija

Patēriņš	1,2 kg/m ² /1mm
Frakcijas (grauda) lielums	< 0,2 mm
Iestrādes temperatūra	virs +10°C
Krāsa	Balta
Žūšanas laiks	24-48 stundas atkarībā no slāņa biezuma un vides gaisa mitruma un temperatūras
Kārtas biezums	0-3mm, rekomendējama biezums līdz 1mm
Pievienojamais ūdens daudzums	7,0-7,2litri/20 kg
Iepakojums	20kg plēves maisā
Derīguma termiņš	24 mēneši no ražošanas datuma



Produkta priekšrocības



Ilgs izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni



Iestrādājams ar rokām vai mehāniski



Lieliski slīpējams

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber

