

Nobeiguma špaktele sausām telpām (uz polimēru līmes bāzes)

weber LR+

Nobeiguma špaktelmasa sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes. Lieliski sagatavo pamatni krāsošanai vai tapešu līmēšanai.

Pozitīvās īpašības

- Tvaiku caurlaidīga
- Ātri un viegli iestrādājama Lieliski sagatavo pamatni krāsošanai vai tapešu līmēšanai.
- Viegli slīpējama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Lielu nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet Weber cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, **Weber ip 18**. Ļoti sausu virsmu samitriniet.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber LR+ iestrādā ar špaktellāpstiņu vai mehāniski ar sūkni līdz 5 mm biezā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

Tehniskā informācija

Krāsa	balta
Kārtas biezums	0 - 5 mm
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Patēriņš	1,2 kg/m ² /mm
Pievienojamais ūdens daudzums	6,4-7,2 litri / 20 kg (1,8 litri / 5 kg)
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	24 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Iestrādes temperatūra	+10 ^o ...+30 ^o C
Iepakojums	2 kg, 5 kg un 20 kg
Derīguma termiņš	18 mēneši



Produkta priekšrocības



Ilgs izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni



Lieliski slīpējams



Iestrādājams ar rokām vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv