

Hidroizolācija ar kapilāru darbības efektu pagrabiem, pamatiem, akām un ūdens tvertnēm

weber.tec 930

Sausais būvmaisījums, kuru sajaucot ar ūdeni, iegūst hidroizolējošu javu zem zemes esošo konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu. Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes.

Pozitīvās īpašības

- Izturīga pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)
- Piemērota konstrukcijām, kas atrodas zem negatīva ūdens spiediena
- Neatstāj traipus, bez kaitīgas iedarbības uz betonu un apmetumiem
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt bez plaisām, stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri un piekļuvi kapilārajai sistēmai: putekļiem, eļļām, cementa pienu, kaļķiem, krāsas slāņiem. Sausas virsmas jāsamitrina.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla hidroizolācijas un saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Produktu iestrādā 2 krusteniskās kārtās. Pirmo kārtu obligāti jāklāj ar otu. Nākamās kārtas klāj ar ķelli un ar otu nolīdzina. Nākamās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc iepriekšējās kārtas pilnīgas sacietēšanas. Vienai kārtai patēriņam jābūt apmēram 2 kg/m². Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena pastāvīgi, produktu nepieciešams klāt 3 kārtās.
- Ar hidroizolāciju apstrādātai pamatnes daļai ir jābūt vismaz 300 mm virs paredzētā grunts līmeņa. Pēc materiāla iestrādes virsma jāuztur mitra vismaz 1 diennakti un jāaizsargā pret sauli un sasaldēšanu vismaz 5 diennaktis.
- Ar hidroizolāciju pārklātu virsmu var flīzēt, izmantojot elastīgo flīžu līmi, piemēram, **weber handy fix**. Tāpat var iestrādāt arī dažādus aizsargpārklājumus vai vertikālās virsmas apmest ar cementa apmetumiem.

Tehniskā informācija

Slodzes grupa	Slāņa biezums	Patēriņš
Grunts mitrums	2 mm	4 kg/m ²
Ūdens, kas neatrodas zem spiediena	2,5 mm	5 kg/m ²
Ūdens zem grunts spiediena (līdz 3 m)	3 mm	6 kg/m ²
Ūdens rezervuārī (līdz 15 m)	3 mm	6 kg/m ²

Saistviela	cements	
Krāsa	pelēka	
Patēriņš	4-6 kg/m² (skat. tabulu)	
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,75 litri / 25 kg	
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1 stunda	
vienai kārtai	1 - 1,5 stundas	
Žūšanas laiks (pie +20°C)	līdz nobeiguma apdarei	1 diennakts
	mehāniskā izturība	3 diennaktis
	ūdensnecaurlaidība	7 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C	
Iepakojums	25 kg	
Derīguma termiņš	12 mēneši	



Produkta priekšrocības



Maksimāla aizsardzība pret mitrumu



Izturīga pret mehāniski un ķīmiski agresīvu vidi



Pieļaujama tieša saskarsme ar dzeramo ūdeni

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv