

Poliuretāna putas putupolistirola (EPS un XPS) līmēšanai

weber.therm PU Fix

Vienkomponenta, aerosola tipa, ātri cietējošas poliuretāna putas putuplasta (EPS, XPS) un citu siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanai pie fasādes, pamatiem, sienām un griestiem ar apmetumu, kā arī mūra, betona, koka vai metāla virsmām, bituma hidroizolācijas.

Pozitīvās īpašības

- Ļoti laba saķere ar dažādām virsmām
- Ātri sacietē
- Minimāli izplešas un nesaraujas
- Zema darba temperatūra līdz -6°C

Iestrāde

Pamatne

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes var būt dažādas: bloku un ķieģeļu mūris, cementa un ģipša apmetums, koks vai metāls. Ar weber.therm PU Fix palīdzību var arī palīmēt XPS siltumizolācijas loksnes pie bituma hidroizolācijas.

Pielīmēšana

- Pirms lietošanas balonu labi sakratīt. Pēc tam ievietojiet to speciālā pistolē. Putu daudzumu regulē ar regulēšanas skrūvi pistoles aizmugurē. Iestrādājot putas turiet balonu pagrieztu uz leju.
- Putas uzliek uz siltumizolācijas loksnes, nevis uz pamatni. Rekomendējam uzklāt putas ar 2-3 cm platum joslām. Putas jāuzliek pa siltumizolācijas loksnes perimetru un papildus 2-3 vertikālas joslas pa loksnes vidus daļu. Kad putas ir uzliktas uz siltumizolācijas loksni, to var atstāt uz 2-3 minūtēm un tad piespiest pie pamatnes. Ja pielīmējamās EPS siltumizolācijas loksnes palika dzeltenas atmosfēras iedarbības dēļ, pirms pielīmēšanas tās jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Weber.therm PU Fix var izmantot kā parastas celtniecības putas, piemēram, uzstādot un izolējot durvju un logu rāmjus.
- Nesacietējušās putas var notīrīt, izmantojot PU putu tīrīšanas līdzekli. Sacietējušās putas var notīrīt tikai mehāniski.

Darba drošība

- Darbs jāveic saskaņā ar vispārējiem būvdarbu noteikumiem ievērojot darba drošības un higiēnas prasības.
- Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus: cimdus, aizsargbrilles, respiratoru.
- Ja putas nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un vajadzības gadījumā konsultēties ar ārstu.
- **Uzmanību!** Sastāvā ir difenilmetān-4,4'-diizocianāts. Personām, kuras ir jutīgas pret diizocianātiem, lietojot šo produktu var parādīties alerģiskas reakcijas. Personām, kuras slimo ar astmu, ekzēmu vai ar citām ādas slimībām, jāizvairās no saskares ar šo produktu. Šo produktu nedrīkst lietot, ja ir slikta ventilācija, izņemot ja tiek lietota maska ar gāzes filtru (A1 tipa atbilstoši standartam EN 14387).

Glabāšanas nosacījumi

- Produkta uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši no ražošanas datuma. Produktu glabāt istabas temperatūrā oriģinālajās, hermētiski slēgtās tvertnēs.
- Glabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā. Lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām, glabāt attālus no oksidējošiem materiāliem, spēcīgiem sārmu un skābju materiāliem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neglabāt kopā ar oksidējošām vai pašuzliesmojošām vielām.

Tehniskā informācija

Vides un pamatnes temperatūra iestrādes laikā	-6°...+30°C
Cietēšanas laiks	2 stundas
Iepakojums	750gr, 12 baloni kartona kastē
Patēriņš	No viena balona sanāk ~55 litri putu, orientējoši pietiekams 12 m² siltumizolācijas plākšņu pielīmēšanai
Derīguma termiņš	12 mēneši no ražošanas datuma



Produkta priekšrocības



Elastīgs



Piemērots
minerālvates
un EPS plākšņu
līmēšanai



50 testēti
salizturības
cikli

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber