

Sausais betons grīdām (10-80 mm)

# weber.floor BASE 10

Cementa maisījums grīdu izbūvei iekštelpās un pagrabos, kā arī terasēs un balkonos. Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas. Piemērots betona, akmens/keramikas plākšņu, putupolistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas lokšņu pamatnēm. Spiedes izturība: 20 MPa.

## Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājams

## Iestrāde

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un nedēļu pēc iestrādes jābūt virs +10°C. Pamatnes jāgruntē ar **Weber.vetonit MD16**.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber.floor BASE 10 iekļāj ar ķelli 10-80 mm biežā kārtā. Kārtas biežumam apsildāmajām grīdām ir jābūt ne mazākam par 40 mm, uz siltumizolācijas loksnēm 30 mm. Iestrādes laikā un vienu diennakti pēc iestrādes jāizvairās no caurvēja.
- Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.
- Pa ieklāto virsmu var staigāt pēc 6 stundām (pie +20°C). Iestrādāt nākamo kārtu vai uzstādīt grīdas nobeiguma pārklājumu var pēc 1-3 diennaktīm. Uzstādot grīdas nobeiguma pārklājumu, jāņem vērā tā ražotāja norādītos mitruma parametrus.

## Tehniskā informācija


Krāsa	pelēka	
Spiedes izturība	20 MPa	
Kārtas biežums apsildāmajām grīdām	10 - 80 mm sākot no 40 mm	
uz siltumizolācijas loksnēm	sākot no 30 mm	
Frakcijas (grauda) lielums	4 mm	
Patēriņš	apmēram 20 kg/m <sup>2</sup> 10 mm biežā kārtā	
Pievienojamais ūdens daudzums	2-3 litri / 25 kg	
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	2 stundas	
līdz vieglai pārstaigāšanai	6 stundas	
Cietēšanas laiks (+20°C, 50% RH)	līdz pilnai slodzei, nākamās kārtas iestrādei vai nobeiguma pārklājuma uzstādīšanai	1 - 3 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C	
Iepakojums	25 kg	
Derīguma termiņš	12 mēneši	



## Produkta priekšrocības



Piemērots gan iekšdarbiem, gan terasēm un balkoniem



Klājams uz betona un siltumizolācijas loksnēm



Var iestrādāt apsildāmo grīdu sistēmas



Mitrumizturīgs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803  
Fakss: +371 67 500 044  
www.e-weber.lv