

2-komponentu hidroizolācija un flīžu līme

weber.xerm 844

weber.tec 844 ir ļoti elastīgs, ātri iestrādājams, 2 komponentu hidroizolācijas un flīžu pielīmēšanas risinājums. Pēc sacietēšanas produkts ir ūdensizturīgs, sala izturīgs, izturīgs pret sulfātiem, izturīgs pret UV starojumu un novecošanu. Tas ir piemērots hidroizolācijai zem keramikas flīzēm un plātnēm vannas istabās, mitrās telpās, balkonos un peldēšanās baseinos. Kā hidroizolācijas materiāls un flīžu līme produkts sacietē ar zemu iekšējo spriegumu un minimālu plaisu risku. Neatkarīgi no laika apstākļiem, weber.xerm 844 ātri sacietē, nodrošinot maksimālu drošību pret mitruma bojājumiem konstrukcijās, kas pakļautas lielām ūdens slodzēm.

Produktu var iestrādāt pat uz svaigā grīdas līdzinātāja kārtas jau 3. dienā pēc to uzklāšanas.

weber.tec 844 īpaši piemērots balkoniem un terasēm, dušas telpām un virsmām, kuras atrodas zem ūdens pastāvīgi vai kā atdalīšanas membrāna uz kritiskām pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- C1 E/S2 klase saskaņā ar standartu EN 12004
- Ar oficiāliem pārbaudes sertifikātiem un apstiprinājumu
- Ļoti elastīga un ūdensnecaurlaidīga
- Zema kapilaritāte
- No laika apstākļiem neatkarīga žūšana, iestrāde pie pazeminātas temperatūras
- Flīzētu virsmu var slogot un iestrādāt šuvotāju jau pēc 4 stundām
- Hidroizolācija un flīžu līme vienā produktā
- Samazina sabrukšanas un sala bojājumu risku
- Grīdām un sienām, kurām ir liela ūdens slodze

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

- weber.xerm 844 var iestrādāt uz vecie keramikas pārklājumiem: izmantojiet grunti weber.prim 803. Pārbaudiet adekvātu flīžu saķeri ar pamatni.
- Alumīnija, vara un cinka pamatnes: attaukojiet un pārklājiet ar 2-comp. šķīdinātāju nesaturošo epoksīda grunti weber.tec 827 S un pārberiet kvarca smiltīm (0,7 -1,2 mm). Pēc sacietēšanas (24 stundas) noņem lieko smiltis un uzklājiet weber.xerm 844.
- Visu citu metālu pamatnes attaukojiet un tieši pielietojiet weber.xerm 844.
- Pamatnes sagatavošana jāpielāgo konkrētiem darba vietas apstākļiem.

Iestrāde

- weber.xerm 844 iepakojumā atradīsiet atsevišķie iepakotus A un B sajaukšanas komponentus, šķidrums un pulveris. A un B sastāvdaļas vienmēr sajauciet attiecība 1: 1, nedaliet iepakojumus. Komponentus sajauc ar mikseri, līdz iegūst homogēnu javu. Maisīšanas laiks 2 -3 minūtes.

Izmantošana kā hidroizolācijas slānis

- Stūriem, izplešanās savienojumiem un kustību savienojumiem vispirms ir jāiestrādā elastīga blīvējuma lenta weber.tec 828, kura ir iespējama svaigi uzklātajā weber.xerm 844.
- Pirms hidroizolācijas uzklāties ar špaktelīlāpstiņu ļoti plānu ar plānu skrāpējumu slāni ar weber.xerm 844 (patēriņš apm. 0,5 kg / m²), tas darbojas kā saķeres slānis, lai nepieļautu burbuļu veidošanos uz porainām virsmām.
- Veicot hidroizolācijas slāni ir nepieciešamas 2 materiāla kārtas. weber.xerm 844 vienmērīgi uzklāj ar gludināšanas špaktelīlāpstiņu, lai virsma būtu pilnīgi noslēgta. Otrais slānis tiek uzklāts, kad iepriekšējais vairs nevar tikt bojāts. Hidroizolācijas slāņa kopējais biezums jābūt vismaz 2mm.
- Iestrādāt materiālu vienā slāni ir atļauts ja flīžu pielīmēšanu veiks ar weber.xerm 844.

Izmantošana kā flīžu līme

- Ļaujiet hidroizolācijas slānim izžūt 4 stundas pirms weber.xerm 844 uzklāšanas kā flīžu līme.
- Iestrādājiet materiālu kā flīžu līmi 45°-60°leņķī ar parasto zobaino špaktelīlāpstiņu, kura ir piemērota keramikās flīžu tipam.
- Vispirms uz pamatnes uzklājiet plānu weber.xerm844 kontakta kārtu ar izlīdzinošo lāpstiņu.
- Vienmēr uzklājiet weber.xerm 844 gan uz pamatnes gan uz flīzēm iestrādājot materiālu uz balkonos un peldbaseinos.
- Ja flīzes pielīmē pie ārējām virsmām, maksimālais flīzes izmērs nedrīkst pārsniegt apm. 60 x 60 cm.
- Lai pielīmētu flīzes uz sienas, weber.xerm 844 konsistence jāpielāgo, pievienojot kvarca smiltis (0,1-0,5 mm) sajaukšanas attiecība 2: 1 pēc svara (maksimāli 1:1).
- Svaigi javas atlikumi jānotīra no virsmas ar mitru sūkli. Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc darba pabeigšanas, atlikušos sacietējušos traipus var notīrīt tikai mehāniski.
- Ļaujiet flīžu līmei nožūt vismaz 6 stundas, pēc tam var veikt flīžu šuvotāja iestrādi.



Produkta priekšrocības



Ļoti elastīgs



Sala izturīgs



Ūdensizturīgs



Izturīgs pret UV starojumu



Grīdām un sienām ar lielu ūdens noslodzi



Ātri cietiejošs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber

Pielietojuma ierobežojumi

- Nelietojiet materiālu uz sasaldētām pamatnēm, vai augstā temperatūrā (virs + 30°C).
- Visas šajā datu lapā minētās īpašības ir spēkā ar vides temperatūru +23 °C, bez caurvēja un relatīvā mitruma 50%.
- Svaigais hidroizolācijas slānis ir jāaizsargā no tiešiem saules stariem, sala un lietus.
- Hidroizolācija nav piemērota tiešai lietošanai, kā nobeigum apdares materiāls. Izmantojiet tikai kopā ar piemērotu nobeiguma apdari: flīzes, dabīgie akmeņi vai kā atdalīšanas membrāna zem betona grīdām.

Tehniskā informācija

Patēriņš	hidroizolācijai (2 mm kārtā)	apmēram 2,5 kg/m ²
	flīžu līmei	apmēram 2,6 kg/m ² (strādājot ar 10 mm zobaino ķelli)
Žūšanas laiks	līdz vieglai pārstaigāšanai	apmēram 4 stundas
	līdz šuvotāja iestrādei	apmēram 6 stundas
Iestrādes laiks pēc komponentu sajaukšanas		apmēram 45 minūtes
Iestrādes temperatūra		+3°...+30°C
Gaidīšanas laiks starp katru slāni		apmēram 90 minūtes
Temperatūras izturība pēc žūšanas		-20°...+70°C
Tīrīšana		Svaigu produktu var notīrīt ar ūdeni, sacietējošo tikai mehāniski
Iepakojums		PVC spainis 6 kg (1 gab. 3kg A komponents pulveris + 1 gab. 3kg B komponents šķidrums)
		PVC spainis 18 kg (3 gab. 3kg A komponents pulveris + 3. gab 3kg B komponents šķidrums)

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber