

Gatavais silikona dekoratīvais apmetums fasādēm

weber.pas 481 AquaBalance

Elastīgs, ar paaugstinātu mehānisku noturību un teicamam mitruma atgrūdošām īpašībām silikona bāzes dekoratīvais apmetums, ieteicams ekspluatācijai vidē, kur ir paaugstināts netīrumu risks, t.i. pie ceļiem, mežiem u.c.

AquaBalance ir Weber Vācijā patentēta tehnoloģija kura novērš fasādes apaugšanu ar sūnām un alģēm. **AquaBalance** tehnoloģijas pamatā ir tikai dabīgu izejvielu kombinācija, apmetumu sastāvā nav biocīdu. Tehnoloģija nodrošina ātrāku fasādes virsmas žūšanu neatkarība no gaisa temperatūras, gaisa mitruma un vēja. **weber.pas 481 AquaBalance** tiek izmantots kā nobeiguma dekoratīvas apdares kārtā plānkārtas fasāžu siltināšanas sistēmās WeberMin, WeberTherm, Weber.therm plus ultra u.c..
Apmetuma faktūra – bieziens, tonējams NCS toņos pēc Weber toņu kartes.

Positīvās īpašības

- Tvaiku caurlaidīgs
- Mitruma un netīrumu atgrūdošs
- Tonējams intensīvi tumšos toņos (tumšākais tonis NCS 8500-N)
- Paaugstināta triecienizturība
- AquaBalance tehnoloģija

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

- Apstrādājama pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gruziem, putekļiem, cementa piena un eļļām u.c.. Ja pamatne ir stipra, taču nelīdzena, to var izlīdzināt ar vairākiem Weber apmetuma jāvām, piemēram **weber.therm 310**, **weber.therm 410**, **weber.therm plus ultra** u.c.
- Pirms **weber.pas 471** iestrādes, izlīdzinātu pamatni gruntē ar fasādes grunti **weber.prim 403**

Javas sagatavošana

- **weber.pas 471** tiek piegādāts uz objektiem spaiņos, gatavas, tonētas javas veidā. Transportēšanas laikā, vibrācijas dēļ ir iespējama apmetuma sadalīšanās slāņos, tāpēc ir nepieciešamas rūpīgi samaisīt apmetumu. Maisīšana jāveic ar mikseri 2-3 minūtes, maisot no spaiņa apakšas uz augšu.
- Maisīšanas laikā aizliegts pievienot jebkādas piedevas, tas var samazināt apmetuma adhēziju un triecienizturību.

Apmetuma iestrāde

- **weber.pas 471** klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanu veic ar rokām vai mehāniski. Tūlīt pēc apmetuma uzklāšanas to izlīdzina ar apmetuma ķelli un norīvē ar cietu plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamu struktūru. Rīvēšanu jāveic tikai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā notīrot pielīpušos saistvielas sveķus. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.
- Ja nepieciešams, pēc apmetuma izžūšanas to var pārkrāsot ar **weber.ton 411 AquaBalance** krāsu. Virsmas atjaunošana ar krāsu ir rekomendējama pēc 10-15 ekspluatācijas gadiem, atkarībā no vides apstākļiem.

Darba vide

- Dekoratīva apmetuma iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides temperatūrai jābūt vismaz + 2°C, relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80%. Apmesta virsma ir jāpasarga no tiešiem saules stariem, vēja, lietus un citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
- Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērojiet drošības rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Tehniskā informācija

1.5 mm grauds	2,9 kg / m ² - ap 8,6 m ² / 25 kg
Patēriņš 2 mm grauds	3,5 kg / m ² - ap 7,1 m ² / 25 kg
3 mm grauds	4,5 kg / m ² - ap 5,5 m ² / 25 kg
Ūdens absorbcija (DIN EN 15824)	W2, <0.5 kg / m ² · v h
Žūšana pie 20°C, 65% RH	18 stundas
Adhēzijas stiprība	≥0.3 MPa
Saistviela	Silikona sveķu emulsija
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši no ražošanas datuma



Produkta priekšrocības




Ļoti tumšie toņi
Atstarošanas
koeficients > 5



Elastīgs



Paaugstināta
triecienizturība



Tvaiku
caurlaidīgs



Izcilas saķers
īpašības



Novērš
pelējuma
veidošanos

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber