

## Grīdas grunts

# webervetonit MD 16

Akrila dispersijas grunts grīdas pamatnēm. Lietojama pirms grīdas līdzinātāju, hidroizolācijas klājumu un flīžu līmju iestrādes. Ievērojami samazina putekļu daudzumu, nostiprina pamatvirsmas, uzlabo izlīdzinošo maisījumu plūstamību un saķeri, novērš materiālu pārlietu ātru sacietēšanu un gaisa burbuļu veidošanos. Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, koksnes, PVC un citām pamatvirsmām.

## Pozitīvās īpašības

- Noturīga pret sārnu iedarbību
- Novērš pelējuma veidošanos
- Mitruma un sala izturīga
- Gatava lietošanai, ātri un viegli iestrādājama

## Iestrāde

• Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, sausai vai mazliet mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +10°C.

• Pamatnes parasti ir jāgruntē vismaz divas reizes. Pirms uzklāšanas produkts ir jāatšķaida ar ūdeni atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Pirmajai kārtai grunts jāatšķaida ar ūdeni lielākā proporcijā nekā otrajai kārtai. Visbiežāk lietotās proporcijas betona pamatnēm ir 1:5 pirmajai reizei un 1:3 otrajai.

• Pirmās kārtas uzklāšanai izmanto mīkstu birsti, veicot apļveida kustības. Nedrīkst pieļaut peļķu veidošanos. Otrā gruntešanu var veikt ne ātrāk kā pēc stundas un uzklāšanu veic ar rullīti. Otrās kārtas žūšanas laiks ir 12 stundas. Iestrādādi var veikt arī mehāniski ar sūkni.

## Tehniskā informācija

Pamatne	Atšķaidīšanas proporcijas		Patēriņš
	Webervetonit MD 16	ūdens	litri/m <sup>2</sup>
Betons	1	3	0,10
Ļoti uzsūcoša virsma (obligāti jāklāj 2 kārtās)	1	3	0,20 (vienai kārtai)
Gāzbetons	1	3	0,15
Keramikas / akmens flīzes (jāpievieno būvmaisījumam)	1	1	0,15
Viendabīgs PVC	1	1	0,15
Koksne / linolejs	5	1	0,20

Saistviela	akrils	
Krāsa	caurspīdīga	
Patēriņš	0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> (skat. tabulu)	
Žūšanas laiks	pirmajai kārtai	2 - 4 stundas
	otrajai kārtai	12 stundas
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C	
Iepakojums	1 litrs, 3 litri, 10 litri un 20 litri	
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no sasaldēšanas)	



## Produkta priekšrocības



Piemērotākā grīdas grunts Weber produktiem



Izcilas saķeres īpašības

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: +371 67 323 803  
www.lv.weber