

Gatavais siloksāna dekoratīvais apmetums fasādēm

weber.pas 471

Elastīgs, ar paaugstinātu mehānisku noturību un teicamam mitruma atgrūdošām īpašībām polisiloksāna bāzes dekoratīvais apmetums, piemērots ekspluatācijai vidē, kur ir paaugstināts netīrumu risks, t.i. pie ceļiem, mežiem u.c.

Apmetums **weber.pas 471** tiek izmantots kā nobeiguma dekoratīvas apdares kārtā plānkārtas fasāžu siltināšanas sistēmās WeberMin, WeberTherm, Weber.therm plus ultra u.c..

Apmetuma faktūra – bieziens, tonējams NCS toņos pēc Weber toņu kartes.

Pozitīvās īpašības

- Tvaiku caurlaidīgs
- Mitruma un netīrumu atgrūdošs
- Tonējams intensīvi tumšos toņos (tumšākais tonis NCS 8500-N)
- Paaugstināta triecienizturība

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem, cementa piena un eļļām u.c.. Ja pamatne ir stipra, taču nelīdzena, to var izlīdzināt ar vairākiem Weber apmetuma javām, piemēram **weber.therm 310**, **weber.therm 410**, **weber.therm plus ultra** u.c.

- Pirms **weber.pas 471** iestrādes, izlīdzinātu pamatni gruntē ar fasādes grunti **weber.prim 403**

Javas sagatavošana

- **weber.pas 471** tiek piegādāts uz objektiem spaiņos, gatavas, tonētas javas veidā. Transportēšanas laikā, vibrācijas dēļ ir iespējama apmetuma sadalīšanās slāņos, tāpēc ir nepieciešams rūpīgi samaisīt apmetumu. Maisīšana jāveic ar mikseri 2-3 minūtes, maisot no spaiņa apakšas uz augšu.

- Maisīšanas laikā aizliegts pievienot jebkādas piedevas, tas var samazināt apmetuma adhēziju un triecienizturību.

Apmetuma iestrāde

- **weber.pas 471** klāj vienā kārtā apmēram frakcijas grauda biezumā. Uzklāšanu veic ar rokām vai mehāniski. Tūlīt pēc apmetuma uzklāšanas to izlīdzina ar apmetuma ķelli un norivē ar cietu plastmasas rīvdēli, iegūstot vēlamu struktūru. Rivēšana jāveic tikai ar sausu rīvdēli, periodiski no tā notīrot pielīpušos saistvielas sveķus. Vienas plaknes apmešanu ieteicams veikt bez pārtraukumiem.
- Ja nepieciešams, pēc apmetuma izžūšanas to var pārkrāsot ar **weber.ton 411 AquaBalance** krāsu. Virsmas atjaunošana ar krāsu ir rekomendējama pēc 10-15 ekspluatācijas gadiem, atkarībā no vides apstākļiem.

Darba vide

- Dekoratīva apmetuma iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides temperatūrai jābūt vismaz + 2°C, relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80%. Apmesta virsma ir jāpasarga no tiešiem saules stariem, vēja, lietis un citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
- Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērot drošības rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Tehniskā informācija

Patēriņš	1.5 mm grauds	2,7 kg / m ² - ap 9,3 m ² / 25 kg
	2 mm grauds	3,2 kg / m ² - ap 7,9 m ² / 25 kg
	3 mm grauds	4 kg / m ² - ap 6,3 m ² / 25 kg
Ūdens absorbcija (DIN EN 15824)		W3, < 0.1 kg / m ² · √ h
Žūšana pie 20°C, 65% RH		18 stundas
Adhēzijas stiprība		≥ 0.3 MPa
Saistviela		Polisiloksāns
Iepakojums		25 kg
Derīguma termiņš		12 mēneši no ražošanas datuma



Produkta priekšrocības




Ļoti tumšie toņi
Atstarošanas
koeficients > 5



Elastīgs



Paaugstināta
triecienizturība



Tvaiku
caurlaidīgs



Izcilas saķers
īpašības



Novērš
pelējuma
veidošanos

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber