

Nobeiguma špaktele mitrām un sausām telpām, kā arī fasādēm (uz cementa bāzes)

weber VH

Mitrumizturīga nobeiguma špaktelmasa sienu un griestu izlīdzināšanai mitrās un sausās telpās, kā arī fasādēm. Baltā un pelēkā krāsā. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

Pozitīvās īpašības

- Nav nepieciešama pamatnes gruntēšana (izņemot stipri uzsūcošas virsmas)
- Tvaiku caurlaidīga, elpojoša
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Lielu nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, **weber ip 18**. Ļoti sausu virsmu samitriniet.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Produktu iestrādā ar špaktelļāpstiņu vai mehāniski ar sūkni 1-5 mm biežā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

Tehniskā informācija

Krāsas	balta un pelēka	
Kārtas biezums	1 - 5 mm	
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm	
Patēriņš	1,2 kg/m ² /mm	
Pievienojamais ūdens daudzums	6,4-7,2 litri / 20 kg	
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas	
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām	
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C	
Iepakojums	VH baltā krāsā	2 kg, 5 kg un 20 kg
	VH pelēkā krāsā	20 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši	



Produkta priekšrocības




Mitrumizturīga



Universāli piemērota gan iekšdarbiem, gan fasādēm



Lieliski slīpējama



Iestrādājama ar rokām vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.weber.lv