



- Ļoti hermētisks un plastisks, savieno un nosedz plaisas, izžūstot saglabā 90-95% masas
- Videi draudzīgs, nesatur šķīdinātājus un azbesta šķiedras
- Nesatur šķīdinātājus un azbesta šķiedras
- Īpaši augsta noturība pret ķīmiski agresīvu vidi
- Izturīgs pret salu un sulfātiem (līdz 3,000 g sulfātu 1 litrā ūdens pēc DIN 4030)

Apraksts

2-komponentu, elastīgs, hidroizolējošs, ar plastmasu modi - ficēts bituma pārklājums-līmjava bez šķīdinātājiem. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Pielietojums

- ar grūti saskarsmē esošo konstrukciju (pamatu, pagrabu u.c.) ārējai hidroizolācijai;
- starphermetizēšanai zem izlīdzinošās kārtas mitrās telpās, balkonās un terasēs;
- polistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas plākšņu līmēšanai.

Ierobežojumi

- Nedrīkst izmantot uz cinka un alumīnija virsmām.

Sagatavošana

Apstrādājamai pamatnei jābūt stingrai, sausai vai mazliet mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekliem un eļļām. Pamatnes ir jāgruntē ar Webertec 901 (ex Deitermann Eurolan 3 K) vienā kārtā, atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:10. Smilšainas un stipri absorbējošas (gāzbetons utml.) virsmas jāgruntē ar Weber.prim 801 (ex Deitermann TG 2).

Sajaukšana

Sajauciet abus komponentus. Jāmaisā vairākas minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa.

Iestrāde

Iestrādi veic ar rokām, izmantojot ķēli vai špaktellāpstiņu. • Webertec Superflex 10 jāklāj 2 kārtās. Otro kārtu jāklāj uzreiz pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena, pirmajā kārtā jāiestrādā šķiedras audums Webevtonit FM (ex Vetonit šķiedras audums). Apstrādājot tehniskās šuves, jāizmanto hidroizolācijas lentas Webertec Superflex B 240 vai B 400. Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai. • Līmējot siltumi - zolācijas plāksnes, Webertec Superflex 10 jāuzklāj uz plākšņu aizmugures 6-8 plaukstas izmēra joslās vai pa visu plāksni. • Aizberot pamatus, jāseko, lai iestrādātajam pārklājumam ar lieliem akmeņiem neradītu mehāniskus bojājumus.

Tehniskā informācija

Patēriņš	3,5-4,5 l/m ² Grunts mitrums (3 mm/2 kārtās) - 3,5 l/m ² ūdens, kas neatrodas zem spiediena (3 mm /2 kārtās ar audumu*) - 3,5 l/m ² ūdens zem grunts spiediena, līdz 3 m (4 mm /2 kārtās ar audumu**) - 4,5 l/m ² Tikai siltumizolācijas plākšņu līmēšana kārtā -1-2 l/m ² *audums tikai stūros un malās **audums pa visu laukumu
Izstrādes laiks	1-2 stundas
Žūšanas laiks	3 diennaktis (pie +20°C)
Saistviela	sintētiskā darva
Pildviela	modificēts bitumens, polistirola granulas
Derīguma termiņš	9 mēneši (sargā no sasāļšanas)

Pārstrāde

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakoju - miem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

Atruna

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.