

Armēšanas java ar šķiedrām darbam pazeminātas temperatūras vai paaugstināta mitruma apstākļos.

weber.therm 310 Quick

Armēšanas java webertherm 310 Quick tiek izmantota plānkārtas fasāžu siltināšanas sistēmās (ETICS) minerālas vates un putupolistirola lokšņu armēšanai pazeminātas temperatūras un paaugstināta mitruma apstākļos. Javu webertherm 310 Quick var izmantot arī kā izlīdzinošo apmetumu ar slāņa biezumu 2-10mm monolīta betona, vieglbetona bloku un ķieģeļu pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- Izmanto serfīcētās ETICS sistēmās WeberTherm un WeberMin
- Pasprināta ar šķiedrām
- Iestrāde pie 0 °C
- Bez nātriju saturošām piedevām

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un arītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem, cementa piena, eļļām u.c. Stipri absorbējošas virsmas gruntēt ar dzīļumgrunti weber SAD-54. Iestrādājot webertherm 310 Quick uz armējošo slāni, kurš ir vecāks par 2 nedēļām, pamatnes kvalitāti ir jāpārbauda, atbrīvojot virsmu no mīkstas vai bojātas javas, nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar rupju smilšpapīru un sagruntēt ar weber SAD-54.

Javas sagatavošana

- Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru dzeramu ūdeni ar temperatūru līdz 40°C. Pievienojamais ūdens daudzums 4,5...4,8 l/25kg. Maisīšana jāveic ar elektrisko mikseri, līdz tiek iegūta viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. Gatavas javas izstrādes laiks ir 2 stundas. Javai nedrīkst pievienot citas salizturības uzlabojošas piedevas!

Armējošā apmetuma slāņa izveide

- webertherm 310 Quick uzklāj ar ķelli vai mehāniski ar apmetuma mašīnu slānī līdz 10 mm. Izlīdzināšanu veic ar lineālu un pēc apžūšanas noslīpē ar putuplasta rīvdeli.
- Armēšanas slāni veido ar paņēmienu mitrs-uz-mitra. Siltumizolācijas lokšņu armējošā slāņa biezums jābūt vismaz 5...7 mm. Iestrādājot javu uz cietām pamatnēm, rekomendējams slāņa biezums ir 2...10 mm vienam slānim.
- Iestrādājot fasādes stiklašķiedras sietu apmetumā ir jānodrošina, lai siets ir iestrādāts apmetuma slāņa ārējā trešdaļā.

Darba vide

- Minimāla vides un pamatnes temperatūra javas iestrādes laikā un 6 stundas pēc darbu pabeigšanas jābūt $\geq 0^{\circ}\text{C}$, maksimāla temperatūra $\leq +10^{\circ}\text{C}$. 24 stundu laikā ir iespējama vides temperatūras pazemināšana līdz -5°C . Pēc tam minimālas temperatūras ierobežojumu nav.
- Apmesta virsma ir jāpasarga no tiešiem saules stariem, vēja, lietus un citiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
- Veicot darbus izmantojiet personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērojiet drošības rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Gala apdare

- Ja armēšanas java tika iestrādāta ziemas periodā un palīka bez gala apdares uz vairākiem mēnešiem, pirms dekoratīva apmetuma iestrādes ir jāpārbauda apmestās virsmas stiprību, nepieciešamības gadījumā virsmu apstrādāt ar smilšpapīru.



Produkta priekšrocības



Pastiprināts
ar šķiedrām



Elastīgs



EPS un MW
lokšņu
armēšanai



Darbam pie
pazeminātas
temperatūras



ieastrādājams
ar rokām vai
mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības produkti
Skandu iela 7, Rīga, LV-1067
Tālrunis: +37167323803
www.lv.weber

- Apmetuma gala apdari var veikt kad java ir pilnībā nožuvusi. Gala apdarei ir piemēroti dažādi dekoratīvie apmetumi: minerālais apmetums weber.star 224 AquaBalance, siloksāna apmetums weber.pas 471 vai silikona sveķu bāzes dekoratīvais apmetums weber.pas 481 AquaBalance. Pirms dekoratīvā apmetuma iestrādes armējošā apmetuma virsma ir jāgruntē ar fasādes grunti weber.prim 403.

Tehniskā informācija

Patēriņš	vidēji	1,5 kg/m ² /mm
	ETICS armējošā slāņa izveidei	7...8 kg/m ²
Ieteicamais slāņa biezums	apmešanai	2...10 mm
	ETICS armējošā slāņa izveidei	5...7 mm
Pievienojamais ūdens daudzums		4,5...4,8 l/25 kg
Iestrādes temperatūra		0 °C...+10 °C
Java izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni		2 stundas
Ugunsizturības klase		A2, nedegoša (EN 13501-1)
Saistviela		cements un polimēri
Pildviela		smiltis, sasmalcināts kaļķakmens ar graudu izmēru 0... 1 mm
Piedevas		Šķiedras, ūdeni atgrudošās un izturību pret laika apstākļiem uzlabojošas piedevas
Derīguma termiņš		12 mēneši
Iepakojums		25kg

SIA Saint-Gobain Celtniecības produkti
 Skandu iela 7, Rīga, LV-1067
 Tālrunis: +37167323803
www.lv.weber