



## weber.tec 933

- Ūdens necaurļaidīga
- Ātri cietējoša
- Izturīga pret salu un sulfātiem
- Ātri un viegli iestrādājama
- Izmantošanai iekšējās un ārējās konstrukcijās

### Apraksts

Ātri cietējoša, hidroizolējoša remontjauca caurumu, savienojumu spraugu, rievu izpildīšanai un izlīdzināšanai ēku iekšējā un ārējās konstrukcijās.

### Pielietojums

Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes.

### Atlasīt Pamatnes veidu

- Akmens
- Ķieģelis

### Sagatavošana

Apstrādājamai pamatnei jābūt stabīlai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Pirms materiāla iestrādes, pamatne ir jāsamitrina ar ūdeni.

### Sajaukšana

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Nedrīkst pievienot ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuljiem un javas sabiezējumiem. Nostādīniet maisījumu apmēram 5-10 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

### Tehniskā informācija

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieteicamais kārtas biezums    | Šuvēm - aptuveni 5 mm rievu aizpildīšanai un izlīdzināšanai - 2-10 mm                                            |
| Pievienojamais ūdens daudzums | 2,5-3 litri /25 kg                                                                                               |
| Iestrādes temperatūra         | +5°...+30°C                                                                                                      |
| Cietēšanas laiks              | līdz vieglai pārstaigāšanai un nākamās kārtas iestrādei - 1 stunda līdz nākamā materiāla iestrādei - 1-2 stundas |
| Saistviela                    | cements                                                                                                          |
| Spiedes stiprība              | > 25 Mpa (pēc 28 dienaktīm)                                                                                      |
| Krāsa                         | pelēka                                                                                                           |
| Derīguma termiņš              | 12 mēneši                                                                                                        |
| Iepakojums                    | 25 kg                                                                                                            |

### Iestrāde

Iestrādi veic ar rokām, izmantojot ķelli, vai mehāniski ar sūkni. Pēc 24-48 stundām ar weber.tec 933 apstrādātu pamatni var pārklāt ar hidroizolācijas materiāliem weber.tec 824, weber.tec Superflex D2, weber.tec Superflex 10 vai izmantot jebkuru nobeiguma apdari cementa virsmām.

### Pārstrāde

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber mājas lapu.

### Atruna

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.

