

Mūrjava

weber M100/600

Cementa mūrjava nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo Efekt, Fibo Plus un Fibo standarta blokiem, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 10 MPa.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jā veic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jā nostādina un vēlreiz viegli jā apmaisa.
- Weber M100/600 klāj ar ķelli 10-18 mm biezā kārtā.
- Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā mūrjava sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.
- Mūrējot Fibo blokus, visērtāk un produktīvāk mūrjavu klāt ar speciālo Fibo mūrkastī. Tā atvieglo dalītās šuves izveidi, nodrošinot šuvi vienādā biezumā un platumā visu mūrēšanas laiku (mūrkastī veido 2 javas joslas, katru 60 mm platumā un 10-20 mm augstumā). Lielos celtniecības objektos Fibo piedāvā mūrkastī bez maksas.

Tehniskā informācija

Mūrējamais materiāls	Vidējais Weber M100/600 patēriņš, mūrējot ar 12 mm biezu šuvi
Fibo bloks (490x185x100 mm)	1,7 kg/gab.
Fibo bloks (490x185x200 mm)	2,5 kg/gab.
Fibo bloks (490x185x300 mm)	3,0 kg/gab.
Gāzbetona bloks (588x200x288 mm)	2,5 kg/gab.
Gāzbetona bloks (588x250x300 mm)	3,2 kg/gab.
Silikāta ķieģelis (250x120x65 mm)	0,7 kg/gab.
Māla ķieģelis (250x120x65 mm)	1,0 kg/gab.

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	10 MPa
Kārtas (šuves) biezums	10-18 mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 5 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	3,4 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Cietēšanas laiks	spiedes izturību sasniedz 24 stundu laikā
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg un 1 tonna
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Piemērotākā mūrjava Fibo bloku mūrēšanai



Augsta spiedes izturība

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv