



- MonoRoc un UniTop bāzes/pildījuma apmērtums
- Nostiprināts ar šķiedrām, piemīt zema ūdens absorbcijas spēja
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs, lai mitrums struktūrā varētu izplūst
- Piemērots biežam pildījumam

APRAKSTS

Izsmidzināms vai ar rokām iestrādājams apmērtums viegliem celtniecības blokiem, vieglam betonam un betona blokiem un ķieģeļu virsmām izlīdzināšanai un aizpildīšanai, piemēram, pamatnes izlīdzināšanai izolācijai, logu rāmju aizpildīšanai un iekšdarbiem virsmu izlīdzināšanai. Produkts tiek izmantots arī kā aizpildošais apmērtums UniTop trīs slāņu apmešanas sistēmā, kā arī MonoRoc izolācijas apmešanas sistēmā. Vairāk nekā 30 mm izlīdzināšanai lielās zonās, ir ieteicams atbalstīt darba veikšanu ar metāla līsti, kas tiek pievienota pamatnei.

KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Lai iegūtu labus rezultātus atbilstoši iecerētajam, apmešanas darbi ir jāveic prasmīgam celtniekam.

Ja nepieciešams, Weber tehniskā atbalsta serviss atbildēs uz jautājumiem par apmešanu.

SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt tīrai, izturīgai, blīvai un salizturīgai. Materiālus, kas vājina saķeri - sāļus, cementa putekļus, netīrumus un rūsu - jānoņem, piemēram, ar smilšu strūklu. Pirms uzklāšanas, sausas virsmas ir jāsamitrina. Pirms apmešanas koka, stikla, metāla u.c. virsmas ir jāaizsargā. Uz nolietotām un neizturīgām pamatnēm ieteicams izmantot

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	aptuveni 1,5 kg/m ² /mm
Ieteicamais kārtas biezums	5-30 mm (logu rāmju un caurumu aizpildīšanai aptuveni 50 mm)
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,5 l/25 kg
Saistviela	Cements un kaļķis
Pildviela	Dabīgās smiltis un kaļķakmens un plastmasas šķiedras, daļiņu lielums 0-4 mm
Piedevas	Piedevas, lai samazinātu kapilāro ūdens uzsūkšanos un uzlabotu izturību pret laika apstākļu iedarbību
Spiedes stiprība pēc 28 dienām	5-7 Mpa
Ugunsdrošības klase	A1, nedegošs (EN 13501-1)
Krāsu produktu grupa	422 Kaļķa-cementa pārklājumi RL 11...13
Rekomendācijas iekārtām	Weber sūkņa komplekts ar lielu maisa tvertni vai maziem maisiem. Stator Ū356-0.75, tērauda sprieguma caurule maks. 45 m.
Derīguma termiņš	Uzglabāšanas laiks ir aptuveni 12 mēneši no ražošanas datuma (neatvērts iepakojums, sausā vietā).
Iepakojums	25 kg maiss. 1000 kg lielais maiss.
Sertifikācija	CE, M1

metāla līstes. Metāla līsti nostiprina pirms apmešanas 5 mm attālumā no apmešanas virsmas (stiprinājumi aptuveni 4 gab./m²).

Betona virsmu korekcija:

weber 410 Thinrender vai 415 Unirender fine izmanto kā savienojošos apmetumus. Savienojošos apmetumus uzklāj, izmantojot ķemmējošu suku vai zobainu špaktel-lāpstiņu, lai panāktu labu saķeri aizpildošajam slānim.

SAJAUKŠANA

Vienu maisu (25 kg) pulvera sajauc ar 4-4,5 litriem tīra ūdens. Sajaukšanas laiks ir 3-10 minūtes atkarībā no jau-cēja. Iegūto maisījumu var lietot aptuveni 3 stundas pēc sajaukšanas.

IESTRĀDE

Apmešanas laikā un vismaz 2 dienas pēc tam, pamatnes un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +5 °C. Ieteicamie laika apstākļi ir mākoņains laiks ar +10...+20°C temperatūru. Izvairieties no apmešanas darbu veikšanas tiešos saules staros vai stiprā vējā. Ūdens, kas plūst no jumta un no augšas uz izvirzītajām fasādes daļām, jānovirza prom no apmetuma virsmas darba laikā un pēc tā. Jau plānošanas fāzē svarīgi ir atcerēties, ka lietus ūdens ir jāpārvalda kon-

trolētā veidā, novirzot to no fasādēm un logiem. Apmetumu uzklāj ar roku, izmantojot apmetēja špaktelļāpstiņu vai cieši uzspiežot ar tērauda špaktelļāpstiņu. Apmetumu var uzklāt arī mehāniski ar apmetuma sūkni.

PĒCAPSTRĀDE

Apmestajā virsmā jā saglabā mitrums vismaz 2 dienas pēc aizpildīšanas. Sausos un siltos laika apstākļos apmetuma pēcāpstrāde ir apsmidzināšana 1-2 reizes dienā.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.