



- Salizturīgs
- Mitrumizturīgs
- Ar labu saķeres spēju, plastisks, žūstot neplaisā
- Tvaiku caurlaidīgs, elpojošs
- Īpaši piemērots Fibo starpsienu bloku apmešanai

APRAKSTS

Kaļķa-cementa apmetums iekšdarbiem un āra darbiem, īpaši piemērots Fibo starpsienu bloku apmešanai. Iestrādājams ar rokām vai mehāniski. Mitruma un sala izturīgs. Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm - gan neapstrādātām, gan krāsotām vai apmestām/izlīdzinātām ar materiāliem uz cementa bāzes.

IEROBEŽOJUMI

Nav izmantojams virsmām no ūdens neizturīgiem materiāliem, tai skaitā siltumizolācijas materiālu apmešanai.

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām.

PIRMSAPSTRĀDE

Absorbējošās virsmas jāgruntē ar Weber SAD-54. Lielus pamatnes nelīdzenumus vispirms jāizlīdzina ar kaļķa-cementa apmetumu Weber T-2.

SAJAUKŠANA

Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1,7 kg/m ² /mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 1 mm
Ieteicamais kārtas biezums	3-10 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4,25-4,75 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.

IESTRĀDE

Weber T-1 uzklāšanu veic ar rokām, izmantojot ķelli, vai mehāniski ar sūkni. Pēc uzklāšanas apmetumu izlīdzina ar lineālu un pēc apžūšanas noslīpē ar rīvdēli. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Iestrādes laikā jāizvairās no caurvēja un tiešu saules staru iedarbības.

PĒCAPSTRĀDE

Apmesto virsmu vēlams 3 diennaktis mitrināt un sargāt no sala.

PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.