

weber VH White



- Mitrumizturīga
- Universāli piemērota gan iekšdarbiem, gan fasādēm
- Lieliski slīpējama
- Tvaiku caurlaidīga
- Ātri un viegli iestrādājama

APRAKSTS

Nobeiguma cementa bāzes špaktele mitrām un sausām telpām, kā arī āra darbiem. Mitruma un sala izturīga, sienu un griestu nobeiguma izlīdzināšanai pirms krāsošanas. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Špaktele pieejama baltā un pelēkā krāsā.

PIELIETOJUMS

Sienu un griestu apdare ar špakteli mitrās un sausās telpās.

IEROBEŽOJUMI

Nav izmantojama uz pamatnēm no ūdens neizturīgiem materiāliem un iestrādei fasāžu siltināšanas sistēmās.

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gruziem, putekļiem un eļļām.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1,2kg/m ² /mm
Fracijas (grauda) lielums	0,3 mm
Ieteicamais kārtas biezums	1-5 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	6,4-7,2 litri / 20 kg
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Krāsa	balta
Derīguma termiņš	24 mēneši
Iepakojums	20 kg un 3 kg

PIRMSAPSTRĀDE

Lielu nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet Weber cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, Weber ip 18. Ļoti sausu virsmu samitriniet.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

IESTRĀDE

Produktu iestrādā ar špakteleļļpstiņu vai mehāniski ar sūkni 1-5 mm biezā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.