

# weber T-2



- Paaugstināta virsmas cietība
- Plastisks, cietējot neplaisā
- Tvaiku caurlaidīgs, elpojošs
- Ātri un viegli iestrādājams
- Ar labu saķeres spēju, plastisks, žūstot neplaisā
- Ātri un viegli iestrādājams

## APRAKSTS

Cementa-kaļķa apmetums īpaši piemērots mūrētām fasādēm, cokoliem kā arī iekšdarbiem, sienu izlīdzināšanai no 5 līdz 20mm. Mitruma un sala izturīgs, piemērots visa veida minerālas izcelsmes ūdensizturīgām pamatnēm..

## IEROBEŽOJUMI

- Nav izmantojams virsmām no ūdens neizturīgiem materiāliem.

## KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Kārtas biezums - 5-20 mm Pievienojamais ūdens daudzums - 3,75-4,5 litri / 25 kg Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni - 4 stundas Žūšanas laiks - līdz 24 stundām Iestrādes temperatūra - +5°...+30°C

## SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

## PIRMSAPSTRĀDE

Absorbējošas pamatnes jāgruntē ar Weber SAD-54 vai Weber.vetonit MD16.

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 4 mm
Minimālais kārtas biezums	5mm
Maksimālais kārtas biezums	20mm
Pievienojamais ūdens daudzums	3,75-4,5 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	+5° ... +30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	4 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

## SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

## IESTRĀDE

Weber T-2 iestrādā ar ķelli 5-20 mm biežā kārtā. Pēc apžūšanas virsmu noslīpē ar putuplasta rīvdēli. Nākamo kārtu var klāt aptuveni pēc 1 diennakts.

## PĀRKLĀJUMS

Normālos cietēšanas apstākļos virsmas turpmāko apdari var veikt aptuveni pēc 1 diennakts. Smalkai nobeiguma izlīdzināšanai vispiemērotākā špaktele ir Weber VH (mitrām telpām un fasādēm), kā arī Weber LR+ (tikai sausām telpām). Weber T-2 virsmu var pārklāt ar dekoratīvajiem apmetumiem vai arī krāsot ar fasādes krāsām. Krāsošanas gadījumā jālieto tonēta pirmskrāsošanas grunts atbilstoši krāsas specifikācijai.

## SVARĪGI IEVĒROT

Weber T-2 nedrīkst iestrādāt stiprā vējā, lietū un ļoti karstā laikā (virs +30°C). Apmesto virsmu 1-2 diennaktis jāmitrina, jāsaugā pret nokrišņiem un salu.

#### PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber mājas lapu.

#### ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.