

weber SAD-54



- Piemērotākā dziļumgrunts Weber produktiem
- Tvaiku caurlaidīga
- Universāli piemērota gan iekšdarbiem, gan fasādēm
- Mitruma un sala izturīga
- Izcilas saķeres īpašības
- Ekoloģiski tīra
- Novērš pelējuma veidošanos

APRAKSTS

Dziļumgrunts absorbējošām pamatnēm. Polimēru disperģijas grunts iekšdarbiem un āra darbiem. Lietojama pirms hidroizolācijas klājumu, sienu, griestu un grīdas līdzinātāju, flīžu līmju iestrādes, kā arī krāsošanas. Nostiprina pamatvirsmas un uzlabo saķeri ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, ģipša materiāliem, gāzbetonu un citām mitrumu uzsūcošām pamatnēm.

PIELIETOJUMS

Dziļi absorbējošs gruntējums nestabilu un abrazīvu virsmu nostiprināšanai, ūdens absorbcijas samazināšanai un porainu un ļoti mitrumu absorbējošu virsmu saķeres palielināšanai. Weber SAD-54 galvenokārt izmanto apmetuma, ģipškartona plākšņu virsmu stiprināšanai, kā arī krāsošanai un krāsošanai. pašlīmeņojošas javas. līmēšana, apmetums, špakteles utt.

IEROBEŽOJUMI

- Produktu nedrīkst sasaldēt

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	0,1-0,3 l/m ² (atkarībā no virsmas uzsūktspējas)
Iestrādes temperatūra	+5° ... +30°C
Žūšanas laiks	4 stundas
Saistviela	polimēru līme
Krāsa	caurspīdīgi balta
Derīguma termiņš	6 mēneši (sargāt no sasaldēšanas)
Iepakojums	1 litrs, 5 litri un 20 litri

KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Weber SAD-54 klāj ar rullīti vai mīkstu otu krusteniskās kārtās Žūšanas laiks - 4 stundas iestrādes temperatūra - +5°...+ 30° C

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai vai mazliet mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Ģipškartona plākšņu virsmu pirms grunts iestrādes vēlams padarīt raupjāku, izmantojot smilšpapīru.

PIRMSAPSTRĀDE

Pamatnes parasti ir jāgruntē vismaz divas reizes. Pirmajā reizē Weber SAD-54 ir jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:1. Otrā kartu klāj koncentrētā veidā.

IESTRĀDE

Weber SAD-54 klāj ar rullīti vai mīkstu otu krusteniskās kārtās. Nedrīkst pieļaut peļķu veidošanos. Otrā gruntēšanu var veikt ne ātrāk kā pēc 4 stundām. Otrās kārtas žūšanas laiks ir 4 stundas. Iestrādi var veikt arī mehāniski ar sūkni.

SVARĪGI IEVĒROT

Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°C.

PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber mājas lapu.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar

citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.