

weberfloor 110 Fine



- Sertificēta EPD vides deklarācija
- Pašizlīdzinošs, nav jāslīpē
- Izturīgs pret nodilumu
- Iestrādājams ar rokām vai mehāniski
- Mitrumizturīgs
- Ar zemu oglekļa pēdas nospiedumu un pH līmeni
- Piemērots visa veida grīdas nobeiguma pārklājumiem

APRAKSTS

Būvmaisījums betona grīdu smalkai izlīdzināšanai un nogludināšanai pirms nobeiguma pārklājuma uzstādīšanas. Produkta inovatīvais sastāvs ar pazeminātu pH līmeni aizsargā pret grīdas nobeiguma klājumu uzstādīšanā izmantoto līmju sadalīšanos, nodrošinot telpās veselīgu mikroklimatu. Var klāt uz apsildāmām pamatnēm. Iestrādājams uz betona pamatnēm.

PIELIETOJUMS

Nevienmērīga grīdas (smalkas) izlīdzināšana zem parketa, flīžu, PVC, linoleja, paklāja vai citu grīdas segumu. Piemērots izmantošanai gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

PAMATNE

Līdzinātāju iestrādā uz betona pamatnēm ar atrašanās spēju virs 1MPa un relatīvo mitrumu zem 95%.

IEROBEŽOJUMI

- Aizliegts izmantot āra darbos
- Nav paredzērs siltās grīdas izbūvei
- Aizliegts izmantot bez virsmas pārklājuma

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1,7 kg/m ² /mm
Frakcijas (grauda) lielums	< 0,6 mm
Ieteicamais kārtas biezums	4 - 30 mm
Maksimālais kārtas biezums	līdz 50 mm (paīdina cietēšanas laiku)
Pievienojamais ūdens daudzums	4,2 l/20 kg (21% no sausa svara)
Iestrādes temperatūra	+10°...+25°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	20 minūtes
Cietēšanas laiks līdz nākamai vai nobeiguma kārtai	2 dienas
Cietēšanas laiks līdz vieglai pārstaigāšanai	2-4 stundas (+23°C, 50% RH)
Cietēšanas laiks līdz pilnai noslodzei	1 - 3 nedēļas (+23°C, 50% RH)
Saistviela	Cements
Pildviela	Dabīgais smiltis un kaļķakmens pulveris, graudu izmērs <0,6 mm
Piedevas	Piedevas, kas uzlabo saķeri un apstrādes īpašības. Bez kazeīna.
Stiepes stiprība pēc 28 dienām	≥ 1,5 N/mm ²
Spiedes stiprības klase	C 20 (EN 13813)
Spiedes stiprība pēc 28 dienām	≥ 20 N/mm ² (+23°C, 50% RH)
Lieces stiprības klase	F 5 (EN 13813)
Nodilumizturība	RWFC 450 (var izmantot birojos)
pH līmenis sacietējušam materiālam	10,5 - 11
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	20 kg

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

PIRMSAPSTRĀDE

Pamatnes jāgruntē ar weber.vetonit MD16.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni, ievērojot norādīto proporciju. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes,