

# weber LR+



- Ilgs izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni
- Lieliski slīpējama
- Iestrādājama ar rokām vai mehāniski
- Tvaiku caurlaidīga
- Ātri un viegli iestrādājama
- Teicami savietojas slāņi
- Lieliski sagatavo pamatni krāsošanai vai tapesu līmēšanai

## APRAKSTS

Nobeiguma polimēru bāzes špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, lieliski sagatavo pamatni krāsošanai vai tapesu līmēšanai. Piemērota ģipškartona plāksnēm un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa vai ģipša bāzes.

## PIELIETOJUMS

Sienu un griestu apdare ar špakteli sausās telpās.

## IEROBEŽOJUMI

- Špaktele nav paredzēta mitrām telpām un āra darbiem

## SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1,2kg/m <sup>2</sup> /mm
Frakcijas (grauda) lielums	0,3 mm
Ieteicamais kārtas biezums	0-5 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	6,4-7,2 litri / 20 kg (1,8 litri/5kg)
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	24 stundas
Cietēšanas laiks	līdz 24 stundām
Krāsa	Baltā
Derīguma termiņš	18 mēneši
Iepakojums	2kg, 5kg, 20kg

## PIRMSAPSTRĀDE

Lielu nelīdzenumu (> 10 mm) izlīdzināšanai izmantojiet Weber cementa-kaļķa apmetumus, piemēram, Weber ip 18. Ļoti sausu virsmu samitriniet.

## SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

## IESTRĀDE

Weber LR+ iestrādā ar špaktelļāpstiņu vai mehāniski ar sūkni līdz 5 mm biežā kārtā. Klājot vairākas kārtas, jāievēro, lai iepriekšējā kārtā būtu pilnībā nožuvusi un cieta. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē.

## PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

## ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.