

weber S 06



- Ātri cietējoša- 2h
- Ātri un viegli iestrādājama

APRAKSTS

Smalka, ātri cietējoša cementa java sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai pēc veidņu noņemšanas. Piemērota betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 20-25 MPa.

PIELIETOJUMS

Lējums un atjaunošanas darbi plānā kārtā.

KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Krāsa - pelēka Spiedes izturība - 20-25 Mpa Kārtas biežums - 2-10 mm Frakcijas (grauda) lielums - 0,6 mm Pievienojamais ūdens daudzums - 4-4,5 litri / 25 kg Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni - 1,5 stunda Cietēšanas laiks - apmēram 2 stundas Iestrādes temperatūra - +5°...+30°C Derīguma termiņš - 12 mēneši

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	apmēram 10 kg/m ² 5 mm biežā kārtā
Frakcijas (grauda) lielums	0,6 mm
Ieteicamais kārtas biežums	2 - 10 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,5 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1,5 stunda
Cietēšanas laiks	apmēram 2 stundas
Saistviela	Cements
Spiedes stiprība	20 - 25 MPa
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

IESTRĀDE

Weber S-06 klāj ar ķelli 2-10 mm biežā kārtā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.

PĒCAPSTRĀDE

Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.