

weber S 30



- Ātri cietējošs: 2h
- Ātri un viegli iestrādājams

APRAKSTS

Ātri cietējošais cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 20 MPa.

PIELIETOJUMS

Betonēšanas darbi ir slāņa biezumā 1... 5 cm.

KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Weber S-30 klāj ar ķelli Spiedes izturība - 20 Mpa Kārtas biezums (uz horizontālām pamatnēm) - 10-50 mm Pievienojamais ūdens daudzums - 3-3,5 litri / 25 kg Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni - 1,5 stunda Cietēšanas laiks - apmēram 2 stundas Iestrādes temperatūra - +5°...+30°C Derīguma termiņš - 12 mēneši

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	apmēram 20 kg/m ² 10 mm biezā kārtā
Frakcijas (grauda) lielums	3 mm
Ieteicamais kārtas biezums	10-50 mm (uz horizontālām pamatnēm)
Pievienojamais ūdens daudzums	3-3,5 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1,5 stunda
Cietēšanas laiks	apmēram 2 stundas
Saistviela	Cements
Spiedes stiprība	30 MPa
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jāsjauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

IESTRĀDE

Weber S-30 klāj ar ķelli 10-50 mm biezā kārtā uz horizontālām pamatnēm. Uz vertikālām pamatnēm jāiestrādā plānāka kārtā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.

PĒCAPSTRĀDE

Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.