

weber.prim 932 P



- Uzlabo saķeri ar pamatni
- Bez šķīdinātājiem
- EMICODE EC 1 plus (ļoti zemas emisijas vērtības)

PIELIETOJUMS

Izmanto betona un cementa pamatnes gruntēšanai pirms weber.tec 932 ieklāšanas.

SAGATAVOŠANA

Pamatnēm ir jābūt pietiekami stabilai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes virsmas stiepes izturībai ir jāatbilst weber.tec 932 prasībām, un tai ir jābūt vismaz 0,5 N/mm².

SAJAUKŠANA

Grunts jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3.

IESTRĀDE

Lai iegūtu viegli izstrādājamu konsistenci, weber.prim 932 P sajauc ar krāna ūdeni līdz viendabīgam šķīdumam (ievērojiet maisījuma attiecību). Pēc ilgākiem darba pārtraukumiem maisījums no jauna ir jāsamaisa. Saķeres grunti uzklāj ar mīkstu slotu, to intensīvi ieberzējot un iemasējot pamatnē. Pārlicinieties, ka pamatne ir pilnībā samitrināta. Izvairieties no peļķu veidošanās. Lietojot uz ļoti absorbējošām pamatnēm, pastāv risks, ka pēc pirmās uzklāša-

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

| | |
|---------------------------|---|
| Patēriņš | atkarībā no pamatnes aptuveni 100-200 ml/m ² |
| Sajaukšanas attiecība A:B | 1:3 ar ūdeni |
| Iestrādes temperatūra | +5°...+30°C |
| Žūšanas laiks | 1-4 stundas (atkarībā no telpas klimatiskajiem apstākļiem) |
| pH | aptuveni 8 |
| Blīvums | aptuveni 1 kg/l |
| Derīguma termiņš | Uzglabājot vēsā, no sala aizsargātā vietā oriģinālajā iepakojumā, materiāls ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus. |
| Iepakojums | 5 litri |

nas vairs nebūs iespējams samitrināt visu virsmu. Šādā gadījumā šis process ir jāatkārto ne ātrāk kā pēc tam, kad grunts ir nožuvusi, bet ne vēlāk kā pēc 48 stundām. Uzklājiet pašizlīdzinošo hidroizolācijas špakteli weber.tec 932 pēc tam, kad gruntskrāsa ir nožuvusi, bet ne vēlāk kā pēc 48 stundām. Lai nodrošinātu ātru žūšanu, ir jārupējas par pietiekamu ventilāciju. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.

SVARĪGI IEVĒROT

Visas īpašības attiecas uz +23 °C temperatūru bez caurvēja un relatīvo gaisa mitrumu 50%. Augstākas temperatūras un zemāks gaisa mitrums paātrina nožūšanu, zemākas temperatūras un augstāks gaisa mitrums aizkavē nožūšanu. Uzklātā grunts ir jāaizsargā no netīrumiem un mitruma.

PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.