

weber.tec 932



- Ūdensnecaurļaidīgs
- Pašizlīdzinošs un ātri sacietējošs
- Noturīgs pret spiedienu, ar zemu spriegumu
- Slāņu biezumam no 5 līdz 30 mm

APRAKSTS

Pašizlīdzinošs, ūdensnecaurļaidīgs un ātri sacietējošs grīdas būvmaisījums-hidroizolācija slāņu biezumam no 5 mm līdz 30 mm. Izmantojama grīdu virsmu hidroizolācijai un izlīdzināšanai iekšējās, piemēram, vecu pagraba grīdu atjaunošanai. Laiku taupoša izstrāde un ātra sacietēšana, neradot spriegumu, padara to ideāli piemērotu renovācijas darbiem laika trūkuma apstākļos.

PIELIETOJUMS

Grīdu virsmu hidroizolācijai un izlīdzināšanai iekšējās, piemēram, vecu pagraba grīdu renovācijai.

IEROBEŽOJUMI

weber.tec 932 ir piemērots tikai kompozītmateriālu konstrukcijām.

SAGATAVOŠANA

Pirms grīdas hidroizolācijas špakteles uzklāšanas visa virsma ir rūpīgi jāgruntē. Betona un klonā pamatnēm: Gruntēšana jāveic ar weber.prim 932 P, maisījuma attiecība 1:3 daļas ar ūdeni. Grunti iestrādā ar mīkstu slotu, līdz tā iesūcas virsmā. Ja nepieciešams, ļoti absorbējošām virsmām gruntējiet 2 kārtās. Gaidīšanas laiks pirms javas uzklāšanas ir aptuveni 1-4

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	Apt. 1,6 kg/m ²
Minimālais kārtas biezums	5 mm
Maksimālais kārtas biezums	30 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	6 litri/25 kg
Iestrādes temperatūra	5°C ... 30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	25 min. pie 20 °C un 65% relatīvā gaisa mitruma
Cietēšanas laiks līdz vieglai pārstaigāšanai	3-5 stundas
Cietēšanas laiks līdz vieglai noslodzei	pēc apt. 24 stundām
Cietēšanas laiks līdz pilnai noslodzei	pēc 7 dienām
Spiedes stiprība 28 dienām	> 30 N/mm ²
Lieces stiprība 28 dienām	> 8 N/mm ²
Ugunsdrošības klase	A2fl - s1
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	Sausā, no mitruma aizsargātā vietā materiālu var uzglabāt līdz 9 mēnešiem
Iepakojums	25 kg

stundas atkarībā no telpas klimatiskajiem apstākļiem.

Ķieģeļu pamatne: Gruntēšana ar weber.tec 941 neatšķaidot. Grunti iestrādā ar suku, līdz tā iesūcas. Pēc nožūšanas (gaidīšanas laiks vismaz 15 stundas) uzklāj otru grunts kārtu. Gaidīšanas laiks pirms javas uzklāšanas ir vismaz 15 stundas.

Turpmāko virsmas kvalitāti būtiski ietekmē rūpīga grunts uzklāšana. Pārklājums jāuzklāj 48 stundu laikā pēc gruntēšanas.

Gadījumos, kad weber.tec Superflex D24 hidroizolācija vispirms ir uzklāta uz pamatnes, turpmāka gruntēšana nav nepieciešama.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri vismaz 3 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 2 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. Sajaukšanas proporcija - 6 litri ūdens uz 25 kg maisu.

IESTRĀDE

Pēc grunts nožūšanas jāiekļāj sagatavots weber.tec 932 maisījums. Gruntij nožūstot ir jābūt bezkrāsainai. Izlejiet materiālu ātri un vienmērīgi, sākot no vienas puses. Ielejiet materiālu pēc metodes „svaigs svaigā”. Pēc uzliešanas izlīdziniet virsmu ar zobaino špaktelīpstiņu, zobaino ķelli vai izlīdzināšanas ķelli. Minimālais slāņa biezums uz ķieģeļu pamatnes ir 15 mm. Radona gāzi necaurlaidīgas grīdas izveidošanai: Uzklāt weber.tec Superflex D24 hidroizolācijas slāni 2 kārtās (minimālais sausā slāņa biezums 4 mm). Pēc pilnīgas izžūšanas uzklājiet weber.tec 932 hidroizolācijas javu bez papildu gruntēšanas. Minimālais weber.tec 932 slāņa biezums ir 10 mm.

PĒCAPSTRĀDE

Pasargājiet svaigi apstrādātās virsmas no caurvēja, tiešiem saules stariem un karstuma. Ja iespējams, pirmās 24 stundas nelietojiet gaisa mitrinātājus. Cietēšanas laikā gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 75%.

SVARĪGI IEVĒROT

Pamatnes temperatūrai uzklāšanas laikā un līdz brīdim, kad tā ir gatava pārklāšanai, jābūt vismaz 10 °C. Ja iespējams, pirmās 24 stundas nelietojiet gaisa mitrinātājus. Cietēšanas laikā gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 75%.

PĀRSTRĀDE

Lai iegūtu informāciju par materiālu atkritumiem un iepakojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietējo weber majas lapu.

ATRUNA

Weber ir atbildīgs tikai par produktu datiem, kas sniegti datu lapā. Produktu glabāšana, pārstrāde, izmantošana ar citiem produktiem, iestrādes process un vietējie laika apstākļi ir ārpus Saint-Gobain Latvija kontroles un atbildības zonas.