

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA Nr. DoP-DE-014132 001

- Produkta identifikācijas kods:
014132 (weber.sys 983)
Ģeokompozīts saskaņā ar EN 13252
- Izgatavotāja norādītais būvizstrādājuma paredzētais izmantošanas veids vai paredzētais lietojums atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kā to paredzējis ražotājs:

Ģeokompozīt izmantošanai drenāžas būvniecībā S + F + D
- Ražotājs

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de
- Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei saskaņā ar V pielikumu:
Sistēma 2+
- Būvizstrādājumu Ekspluatācijas īpašību deklarācijas saskaņotais standarts:

EN 13525
Pilnvarotā iestāde: Kiwa NIPP, Bautest GmbH (identifikācijas numurs 0799)
- Būvizstrādājumu Ekspluatācijas īpašību deklarācijas saskaņotais standarts, kuram izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
nav piemērojams
- Deklarētā veiktspēja / s:


Galvenie raksturlielumi	Veiktspējas tehniskie parametri	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Stiepes izturība (EN 150 10319)	MD 8 kN/m (-0,8 kN/m) CMD 8 kN/m (-0,8 kN/m)	EN 13252:2000+ AI 2005
Spiediena uzvedība (CBR) (EN ISO 12236)	1,5 kN (-0,15 kN)	
Sadalīšanās uzvedība (konusa kritums)	38 mm (8 mm)	
Raksturīgais atvērums platums (EN ISO 12956)	150 µm (+/- 50 µm)	
Izmēru precizitāte augstās temperatūrās	Pieņemama	
Ūdens caurlaidība, kas ir normāla plaknei (EN ISO 11058)	0,1 ms (+/- 0,03 m / s)	
Ūdens caurlaidība plāknē (EN ISO 12958)	$2,86 \cdot 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (-0,86 - $10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$)	
Pretestība (EN 13252, B pielikums)	Pārklājiet 14 dienu laikā pēc uzstādīšanas. Izturīga vismaz 25 gadus dabīgās augsnes ar pH no 4 līdz 9 un augsnes temperatūru <25° C.	

Īpašā tehniskā dokumentācija ir izmantota saskaņā ar 37. vai 38. pantu, prasības, kas atbilst produktam:
nav piemērojams


8. Produkta veiktspēja saskaņā ar 1. un 2. numuru atbilst deklarētajai efektivitātei saskaņā ar 9. numuru. Atbildība par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu balstās uz ražotāju saskaņā ar 4. numuru.


Parakstīts ražotāja vārdā:

Bruno Reisch, Direktor Technik


.....
(Unterschrift)

Markus Becker, Leiter Qualitätssicherung


.....
(Unterschrift)

Düsseldorf, .....
(Ort und Datum der Ausstellung)